

## Conditions de pose du DTF :

Type de textile	Température	Durée	Pression	Pelage	Re-pressage
Coton	160°C	12 secondes	Moyenne	Froid	3 à 5 secondes
Polyester	130°C	20 secondes	Moyenne	Froid	3 à 5 secondes

Voici quelques explications sur les différents paramètres :

- **Température** : la température doit être suffisamment élevée pour que la colle se liquéfie et adhère au textile.
- **Durée** : la durée d'application de la presse à chaud doit être suffisante pour que la colle sèche et que le transfert adhère au textile.
- **Pression** : la pression doit être suffisante pour que le transfert adhère au textile de manière uniforme.
- **Pelage** : le pelage est l'étape qui consiste à retirer le film transparent du transfert. Il est important de le faire à froid pour éviter de détériorer le transfert.
- **Re-pressage** : le re-pressage est une étape facultative qui permet d'améliorer la tenue du transfert. Il consiste à appliquer la presse à chaud pendant quelques secondes, avec du papier sulfurisé pour protéger le transfert.