



LAZURE PROTECTION DECORATION



DEFINITION

Lasure transparente à base de résines alkydes pour la protection des bois de menuiseries bâtiment, de bardage, de clôture et de charpente.

UTILISATION

Intérieur – Extérieur

PROPRIETES

- lasure souple qui contient des pigments transparents très solides à la lumière
- simplifie l'entretien des bois, diminue le coût de la rénovation
- lasure hydro-régulateur
- existe en 5 teintes + Naturel

CARACTERISTIQUES

Classification AFNOR	: famille I - Classe 4a
Présentation	: Liquide transparent pigmenté
Densité	: 0,89 ± 0,05
Liant	: résines alkydes
Extrait sec en poids	: 48% ± 2,0%
Extrait sec en volume	: 41 % ± 3%
Degré de brillant	: Satiné brillant
Séchage à 23° C et 50 % HR	: Hors poussière : 3 h - Sec : 8 h - Recouvrable : 16 h
Point éclair	: Supérieur à 55°C

Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine

Stocker à l'abri des fortes températures



TRAITEMENTS PARTICULIERS

Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes :

- Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique

APPLICATION

Matériel d'application	: Brosse
Dilution	: Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi
Application	: Répartir uniformément le produit / Lisser dans le sens des fibres du bois
Rendement	: - Couche d'impression : 12 à 14 m ² /litre - Couche intermédiaire et de finition : 18 à 20 m ² /litre - Peut varier en fonction de la porosité et la rugosité du support
Délai de recouvrement	: 16 heures à 23°C et 50% HR
Nettoyage du matériel	: White Spirit, immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne jamais utiliser sur anciens vernis
- Ne pas appliquer sur essence de bois à sécrétion anti-siccative
- Sur bois très absorbants (Western Red Cédar...), l'imprégnation devra être particulièrement soignée
- Bois agglomérés : il est recommandé de s'assurer par un essai que le support est compatible avec LASURE PROTECTION / DECORATION
- Teinte "Naturel" : ne pas appliquer celle-ci directement sur bois bruts
- Remuer lentement avant emploi et en cours d'utilisation

CONDITIONNEMENTS

1l - 5l - 15l