



---

# NOIR-VERT TABLEAU

Peinture pour tableau d'école et table de ping-pong

## DEFINITION

Peinture à résines glycérophtaliques modifiées

## UTILISATION

Intérieur

## PROPRIETES

- permet l'écriture à la craie, l'affichage au chiffon ou à l'éponge humide
- prêt à l'emploi
- lessivable
- ne s'encrasse pas
- séchage rapide



**SOBEPEC**  
PEINTURES ET VERNIS

## CARACTERISTIQUES

<b>Classification AFNOR</b>	: famille I - Classe 4a
<b>Liant</b>	: résines glycérophtaliques modifiées
<b>Aspect du film</b>	: mat
<b>Teintes</b>	: vert et noir
<b>Degré de brillant</b>	: Satiné brillant
<b>Séchage</b>	: hors poussière : 1h - sec : 3 h - recouvrable : 24 h
<b>Point éclair</b>	: 35 °C
<b>Inflammable</b>	

Pour toute autre information, visitez notre site internet : [www.sobepec.com](http://www.sobepec.com)

Contact : **Tel** : +229 21.33.06.59 / +229 94.01.36.91 – **Mail** : [sobepec@sobepec.com](mailto:sobepec@sobepec.com)



## TRAITEMENTS PARTICULIERS

### Anciennes peintures :

Lessivage, rinçage, rebouchage des trous et fissures à l'ENDUIT puis une ou deux couches de PEINTURE POUR TABLEAUX D'ÉCOLE

### Bois neufs et aggloméré:

1 couche de SOUS-COUCHE IMPRESSION ou 1 couche enduisage à l'ENDUIT selon l'état de surface puis 2 couches de PEINTURE POUR TABLEAUX D'ÉCOLE

### Sur autres matériaux :

- **Métaux neufs** : 2 couches de PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE après dégraissage au DILUANT BT
- **Verre** : 2 couches de PEINTURE POUR TABLEAUX D'ÉCOLE
- **Ciment** : 1 couche de SOUS-COUCHE IMPRESSION puis, enduisage à l'ENDUIT, puis 1 couche de PEINTURE POUR TABLEAUX D'ÉCOLE diluée au DILUANT BT et 1 couche non diluée
- **Plâtre** : 1 couche de SOUS-COUCHE IMPRESSION puis rebouchage et enduisage à l'ENDUIT puis 1 couche de PEINTURE POUR TABLEAUX D'ÉCOLE diluée, et 1 couche non diluée

## APPLICATION

<b>Matériel d'application</b>	: rouleau laqueur ou pistolet (dans ce cas, diluer à 10 ou 15 % de DILUANT SYNTHETIQUE)
<b>Dilution</b>	: DILUANT SYNTHETIQUE OU BT
<b>Rendement</b>	: 8 m2 au kg
<b>Température d'emploi</b>	: au-dessus de 5°C
<b>Délai de recouvrement</b>	: 24 heures
<b>Nettoyage du matériel</b>	: DILUANT SYNTHETIQUE OU BT

## CONDITIONNEMENTS

1 Kg – 3 Kg