

# SOBEMAT

## DESTINATION

SOBEMAT est une peinture extrêmement mate à base de résines alkydes pour décoration soignée de surfaces murales et plafonds. Elle convient parfaitement pour l'intérieur, pièces sèches et circulations.

## PROPRIETES

- Aspect tendu
- Extrêmement mat et sans reprise
- Garnissant et très opacifiant
- Grande blancheur

## CARACTERISTIQUES

<b>Classification AFNOR</b>	: famille I - Classe 4 a
<b>Présentation</b>	: peinture
<b>Densité</b>	: 1,45 ± 0,05
<b>Liant</b>	: Résines alkydes modifiées
<b>Pigments</b>	: Dioxyde de titane rutile
<b>Extrait sec en poids</b>	: 69,5% ± 2,0%
<b>Extrait sec en volume</b>	: 44 % ± 3%
<b>Degré de brillant</b>	: Mat (inférieur à 2 sous 85 °)
<b>Délai de recouvrement</b>	: 24 heures à 23 °C et 50 % d'humidité relative
<b>Séchage à 23° C et 50 % HR</b>	: Hors poussière : 2 h - Sec : 4 h, Recouvrable 24 h
<b>Teintes</b>	: disponible en blanc et 526 teintes de la collection Tons & Couleurs
<b>Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65%.</b>	

## TRAITEMENTS PARTICULIERS

Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes :

- Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique
- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.



## APPLICATION

<b>Matériel d'application</b>	: Brosse, rouleau texturé 8 à 12 mm, rouleau laqueur, pistolet pneumatique et airless
<b>Température d'emploi</b>	: supérieure à 8 °C et inférieure à 30 °C
<b>Diluant</b>	: Diluant BT ou SYNTHETIQUE
<b>Dilution</b>	: - Brosse, et rouleau : prêt à l'emploi - Sur fonds absorbants, la 1ère couche peut être diluée à 5 % - Pistolet pneumatique : 10 % maximum - Pistolet airless : prêt à l'emploi
<b>Application</b>	: - Rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens - Pistolet : Travailler en passés croisés
<b>Rendement</b>	: 8 à 10 m <sup>2</sup> / Kg et par couche (varie en fonction de la rugosité et porosité du support et du mode d'application)
<b>Nettoyage du matériel</b>	: diluant BT immédiatement après utilisation

## CONDITIONNEMENT

5 Kg – 20 Kg

