



# VERNIS EXTRA DUR

## Vernis satiné parquets



### DEFINITION

Vernis satiné d'intérieur à base de résines alkydes uréthanes, prêt à l'emploi

### UTILISATION

Tous parquets et escaliers (sapin, chêne, etc.)

### PROPRIETES

- donne aux parquets un aspect ciré
- résiste remarquablement à l'usure
- facilite l'entretien
- s'applique facilement, sans odeur désagréable

### TRAITEMENTS PARTICULIERS

#### Parquets cirés ou vieux vernis abîmés :

- avant application, il est nécessaire de poncer le bois à nu et de dépoussiérer
- application de 2 à 3 couches. La 1<sup>re</sup> diluée à 5 % avec LE DILUANT SYNHETIQUE ou BT, les suivantes non diluées

#### Parquets vernis légèrement usés :

- ponçage et dépoussiérage
- application de 1 ou 2 couches

#### Parquets neufs:

- ponçage et dépoussiérage
- appliquer une 1<sup>re</sup> couche diluée à 5 % en prenant soin de bien remplir les interstices
- appliquer ensuite une ou deux couches non diluées

Pour toute autre information, visitez notre site internet : [www.sobepec.com](http://www.sobepec.com)

Contact : [Tel : +229 21.33.06.59](tel:+22921330659) / [+229 94.01.36.91](tel:+22994013691) – [Mail : sobepec@sobepec.com](mailto:sobepec@sobepec.com)



*Il est conseillé d'attendre 3 jours avant d'utiliser les locaux pour permettre un durcissement à cœur du film.*

## APPLICATION

- Bien remuer avant emploi
- Matériel: brosse
- Diluant : SYNTHETIQUE ou BT
- Rendement: 15 m<sup>2</sup> au litre
- Nettoyage du matériel : LE DILUANT SYNHETIQUE ou BT

## FICHE TECHNIQUE

- Classification AFNOR : famille I, classe 2b
- Présentation: vernis
- Liant : alkyde uréthane
- Agent matant : silice micronisé
- Aspect du film : satiné
- Teinte : incolore
- Séchage: hors poussière : 30 mn - sec: 2 h - recouvrable : 15 h
- Inflammable
- Point éclair : 35 °C

## CONDITIONNEMENTS

1l - 5l

Pour toute autre information, visitez notre site internet : [www.sobepec.com](http://www.sobepec.com)

Contact : [Tel](tel:+22921330659) : +229 21.33.06.59 / +229 94.01.36.91 – [Mail](mailto:sobepec@sobepec.com) : [sobepec@sobepec.com](mailto:sobepec@sobepec.com)