



VERNIS HYDROFUGE

Vernis incolore durcissant et traitement hydrofuge des façades

DEFINITION

Vernis incolore en dispersion aqueuse pour fixation sur certains fonds absorbants ainsi que pour traitement hydrofuge de façades en brique, pierre, etc. (maçonnerie en parement)

UTILISATION

Intérieur – Extérieur

PROPRIETES

- Ne laisse pas pénétrer l'eau de ruissellement
- Insaponifiable
- Isole certaines taches de fumée, bitume
- Durcit les fonds tendres et friables (plâtre)
- Améliore la résistance de certains papiers peints.

CARACTERISTIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Classification AFNOR | : Famille I - Classe 7b2 |
| Teinte | : Incolore |
| Densité | : 1,04 ± 0,05 |
| Liant | : Copolymères en dispersion aqueuse |
| Pigments | : Sans |
| Extrait sec en poids | : 46% ± 2% |
| Extrait sec en volume | : 42% ± 3% |
| Degré de brillant | : Satiné brillant |

Pour toute autre information, visitez notre site internet : www.sobepec.com
Contact : **Tel** : +229 21.33.06.59 / +229 94.01.36.91 – **Mail** : sobepec@sobepec.com



Séchage à 23°C et 50% HR

: Hors poussière : 10 min - Sec: 30 mn - Dur: 24 h

Perméabilité

: Imperméabilité à l'eau, perméable à la vapeur d'eau

Viscosité

: Inférieure à 20 secondes (coupe AFNOR4 mm)

Inflammable

TRAITEMENTS PARTICULIERS

- Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Pour tout traitement hydrofuge nous conseillons de faire un test afin de choisir la meilleure dilution possible : au séchage le support doit avoir un aspect satiné brillant sans traces blanchâtres
- Ne pas appliquer sur silicone
- Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique

APPLICATION

Matériel d'application

: brosse, rouleau, pistolet

Dilution

: à l'eau exclusivement, de 20 à 300 %

Méthode d'application

: - brosse - rouleau : Appliquer en couche mince, éviter toute coulure ou surépaisseur

- Pistolet : Appliquer en voiles minces, éviter toute coulure ou surépaisseur

Rendement

: 3 à 6 m²/litre selon porosité des fonds

Délai de recouvrement

: 3 heures à 23°C et 50% HR

Nettoyage du matériel

: à l'eau, immédiatement après utilisation

CONDITIONNEMENTS

5 l – 15 l

Pour toute autre information, visitez notre site internet : www.sobepec.com

Contact : [Tel : +229 21.33.06.59](tel:+22921330659) / [+229 94.01.36.91](tel:+22994013691) – [Mail : sobepec@sobepec.com](mailto:sobepec@sobepec.com)