

VERNIS EBENISTERIE



DEFINITION

Vernis à base de résines alkydes uréthanes ; incolore

FINITION

Brillant / Mat / Satiné

UTILISATION

Sur boiseries, meubles, panneaux muraux, etc...

PROPRIETES

- résistance exceptionnelle
- film très dur, ce qui permet le ponçage entre couches
- brillance parfaite
- entretien facile : avec un chiffon humide

TRAITEMENTS PARTICULIERS

Bois neufs :

- ponçage (papier de verre moyen 0 ou 00), époussetage
- impression et finition en 2 ou 3 couches
- vernissage en 2 ou 3 couches – la 1^{ère} couche diluée à 5% - les couches suivantes non diluées

Vernis anciens :

- égrenage (papier de verre 0), époussetage
- vernissage en 1 ou 2 couches non diluée

Pour toute autre information, visitez notre site internet : www.sobepec.com

Contact : [Tel : +229 21.33.06.59](tel:+22921330659) / [+229 94.01.36.91](tel:+22994013691) – [Mail : sobepec@sobepec.com](mailto:sobepec@sobepec.com)



Vernis cloqués :

- décapage
- rinçage abondant et nettoyage au white-spirit
- ponçage soigneux en profondeur
- 24 heures après, vernissage en 2 ou 3 couches sur bois sec – la 1^{ère} diluée à 5%
- Application de la 2^{ème} couche non diluée

APPLICATION

- Bien remuer avant emploi
- Matériel : brosse plate (prêt à l'emploi) ou pistolet (diluer à 5 ou 10 %)
- Dilution : DILUANT white spirit
- Rendement : 12 à 15 m² au litre
- Délai de recouvrement : 15 à 24 heures
- Nettoyage du matériel : SUPER DILUANT

FICHE TECHNIQUE

- Classification AFNOR : famille I, classe 2b
- Présentation: vernis
- Liant : alkydes uréthane
- Aspect du film : Brillant / Mat / Satiné
- Teintes : acajou, chêne clair, noyer, teck
- Séchage : hors poussière 30 min – sec 2h - recouvrable 15 à 24h
- Inflammable
- Point éclair : 35 °C

CONDITIONNEMENTS

1 litre - 5 litres - 15 litres

Pour toute autre information, visitez notre site internet : www.sobepec.com

Contact : [Tel](tel:+22921330659) : +229 21.33.06.59 / +229 94.01.36.91 – [Mail](mailto:sobepec@sobepec.com) : sobepec@sobepec.com