

Boletín del Producto

Concept® 238

MotoMark™ Laminado Transparente UV “ARMADURA” (ARMOR)

El Concept® 238 MotoMark™ “ARMADURA” (ARMOR) de 12.0 mil (.0012 de pulgada) es un vinil flexible calandrado transparente brillante que ofrece protección UV. Esta película está diseñada para usarse como película de laminado protectora en el Concept® 235 MotoMark™. Recomendado para las calcomanías y los gráficos de los mercados de deportes extremos. Este producto está formulado para una durabilidad y claridad excepcional.

Aplicaciones

El **Concept® 238 MotoMark™** está diseñado para usarse como película de laminado en el **Concept® 235 MotoMark™** “Agarre” (Grip) de 4.0 mil. Esta combinación de laminado y vinil es utilizada para una variedad de cuádrimotos, motos para nieve, motocross, vehículos de deportes extremos, cascos y carros. El sistema adhesivo está formulado para adherirse a la mayoría de las tintas comunes con solventes, eco-solventes, látex, térmicas, UV, offset y serigrafía. Sin embargo, las formulaciones específicas deben ser probadas antes de ser utilizadas. Algunas tintas pueden contener exceso de aditivos de flujo lo que podría reducir la adhesión de este producto. Siempre se recomienda probarlo antes de la producción. Específicamente pruebe las aplicaciones a los tanques de gasolina.

Grosor:

Película	12.0 mil
Adhesivo	1.8 a 2.2 mil
Liner	4 mil

(Variación del grosor +/- 10%)

Rangos de Temperatura

Temperatura mínima de aplicación	+40°F (4.4°C)
Temperatura de servicio	-40°F a 200°F (-40 a 93.33°C)

Adhesión

Al acero inoxidable 40 onzas/pulgada
Probado de acuerdo al Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.

Resistencia al Agua

Excelente

Resistencia a la Humedad

Excelente

Estabilidad de Almacenamiento

Un año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

Código del Producto

238-15	15" x 75'	0.38m x 22.86m	238-24	24" x 75'	0.61m x 22.86m
238-30	30" x 75'	0.76m x 22.86m	238-54	54" x 75'	1.37m x 22.86m
238-60	60" x 75'	1.52m x 22.86m			

Recomendaciones

Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultará en una degradación del vinil. Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos. Una adecuada preparación de las superficies plásticas requiere limpieza con alcohol o acetona para quitar los contaminantes antes de la aplicación. El no preparar la superficie puede causar una falla prematura del gráfico o de la calcomanía.

Las recomendaciones arriba mencionadas para el uso de estos productos no sugieren o constituyen una garantía verbal o escrita o son garantizadas por el fabricante o sus distribuidores de este producto. Los compradores o usuarios individuales son responsables de determinar la capacidad de los materiales así como su uso y aplicación.



**Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.**

109 S. Union • P.O. Box 158 • Sparta, Michigan 49345 • (616) 887-7387 • (800)253-3664 • FAX (616)887-0537

Página web: www.generalformulations.com • correo electrónico: gfiinfo@generalformulations.com

reemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.