

# Boletín del Producto

## Concept® 235

### MotoMark™ Vinil Blanco Mate “AGARRE” (GRIP) de 4.0 mil

#### Adhesivo Especial de “Alto Agarre – Alta Adhesión”

El Concept® 235 “Agarre” (GRIP) MotoMark™ de 4.0 mil (.004 de pulgada) es una película Premium de PVC blanco mate flexible especialmente formulada. Esta película tiene un singular adhesivo de acrílico sensible a la presión de “Alta Adhesión” con un liner estable plano de 90 libras. El adhesivo está formulado para calcomanías y gráficos del mercado de los deportes extremos. El **Concept® 235 MotoMark™** puede imprimirse en una variedad de impresoras a base de solventes, de látex, UV o térmicas usadas comúnmente para gran formato. Este producto también puede ser impreso usando otros procesos de impresión tales como serigrafía UV y offset curable con UV pero debe de probarse antes de la producción.

#### Aplicaciones

El Concept® 235 está diseñado para aplicaciones donde se requiere de una película Premium flexible con una adherencia especialmente alta. El **Concept® 235 MotoMark™** se recomienda para aplicaciones tales como, cuatrimotos, motos para nieve, motocross, vehículos de deportes extremos, cascos y carros. Siempre se recomienda probarlo antes de aplicarlo.

- Se recomienda usar el **Concept® 238 MotoMark™**, laminado transparente brillante UV “ARMADURA” (ARMOR) de 12 mil. Esto añadirá máxima protección, desempeño y durabilidad a la calcomanía o al gráfico.

#### Grosor:

Película	4.0 mil
Adhesivo	1.8 a 2.2 mil
Liner	6.7 mil

(Variación del grosor +/- 10%)

#### Dimensión Estabilidad Rangos de Temperatura

Buena	
Temperatura mínima de aplicación	+40°F (4.4°C)
Temperatura de servicio	-40°F a 180°F (-40 a 82.22°C)

#### Exposición exterior Esperada

5 años bajo condiciones normales de exposición.

#### Adhesión

Al acero inoxidable 48 onzas/pulgada  
Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.

#### Resistencia al Agua Resistencia a la Humedad Resistencia a los Solventes Estabilidad de Almacenamiento

Excelente  
Excelente  
Excelente  
6 meses de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

#### Código del Producto

<b>235-15P**15"</b> x 150'	0.38m x 45.72m	** "P" indica patrón de perforación Gerber
<b>235-24</b> 24" x 150'	0.61m x 45.72m	<b>235-30</b> 30" x 150' 0.76m x 45.72m
<b>235-54</b> 54" x 150'	1.37m x 45.72m	<b>235-60</b> 60" x 150' 1.52m x 45.72m

#### Recomendaciones

Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en una degradación del vinil. Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos. Una adecuada preparación de la superficie requiere limpieza con alcohol o acetona para limpiar y quitar los contaminantes antes de la aplicación. El no preparar la superficie puede causar una falla prematura del gráfico o de la calcomanía.

\* El Concept® 235 es un sistema adhesivo permanente. La remoción y reposición no son características de este sistema adhesivo. Las recomendaciones para el uso de este producto arriba mencionadas, no sugieren o constituyen una garantía verbal o escrita por parte del fabricante o por los distribuidores de este producto. Los compradores o usuarios individuales son responsables de determinar la capacidad de los materiales así como su uso y aplicación.



**Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,  
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,  
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.**

109 S. Union • P.O. Box 158 • Sparta, Michigan 49345 • (616) 887-7387 • (800)253-3664 • FAX (616)887-0537

Página web: [www.generalformulations.com](http://www.generalformulations.com) • correo electrónico: [gfiinfo@generalformulations.com](mailto:gfiinfo@generalformulations.com)

reemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.