

**SCHEDA TECNICA**

Data di revisione: 03.02.2022

**CLEAR COAT MATT**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>11225</b>
<b>Colore:</b>	trasparente
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Materiale di rivestimento trasparente, vernice
<b>Caratteristiche generali:</b>	2K Clear coat matt ha un grado di brillantezza del 15-20% per angolo di 60°, a base di resina acrilica di alta qualità. Eccellente resistenza nell'uso e nelle applicazioni previste, dando anche alle superfici opacizzate. Consigliato come sovravernice per per vernici opache e metallizzate.

**Processo di preparazione della vernice:****Indurente:** Chamäleon Hardener standard/veloce/lento (221, 222, 235, 250)**Rapporto di miscelazione:** 2:1 (per volume)**Diluizione:** Chamäleon Thinner, aggiungere 10 %**Viscosità di spruzzatura 4 mm DIN (20°C):** 18 - 20 s**Vita utile a 20 °C:** 4-6 ore**Processo di applicazione:**

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Air / Flowjar - pistola a spruzzo	4 - 5 bar	1.4 mm

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
2	40 - 50 µm	

Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	5 - 10 min.	-

**Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La





temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 75%.

<b>Asciugatura</b>	<b>Fuori polvere</b>	<b>Secco al tatto</b>	<b>Durezza completa</b>
Temperatura dell'oggetto 20 °C	30 min.	12 ore	24 ore
Temperatura dell'oggetto 60 °C	5 min.	30 min.	2 ore

### **Direttiva COV:**

Valore limite UE cat. B/e: 840 g/l (2007)

Questo prodotto contiene max.563 g/l COV [ 4,7 lbs/gal]

### **Suggerimenti per l'elaborazione:**

Importante: i migliori risultati si ottengono in base alla precisione dell'applicazione. Si consiglia di mantenere un tempo di appassimento di 5-10 minuti e poi applicare l'ultimo strato sottile e uniforme.

### **Data di scadenza:**

almeno 2 anni, se prodotto conservato nei contenitori originali ben chiusi.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

