

**SCHEMA TECNICA**

Data di revisione: 24.05.2022

**FAST FINISH PUTTY**

**Numero dell'articolo:** 15525

**Colore:** verde

**Uso previsto:** Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Spatola / Riempitivo

**Caratteristiche generali:** Stucco fine poliestere 2K autolivellante e leggero. Si usa per chiudere piccoli pori o per livellare piccole irregolarità. Ha un'indicazione integrata del pot life: Lo stucco a finitura rapida passa dal verde al beige durante la fase di indurimento, fornendo un controllo visivo del processo di essiccazione.

Dopo l'essiccazione, Chamäleon Fast finish putty presenta una superficie liscia, lucida e chiusa ed è caratterizzato da un'eccellente carteggiabilità.

**Campi di applicazione:**

- ferro
- acciaio
- alluminio
- supporti zincati
- PRFV (Plastica rinforzata con fibra di vetro)
- legno

**Processo di preparazione della vernice:****Indurente:** Hardener P**Rapporto di miscelazione:** aggiungere il 3% di indurente**Vita utile a 20 °C:** 3 - 4 min.**Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%. Lo stucco a base di poliestere non polimerizza più a una temperatura inferiore a +10 °C.

| Asciugatura                    | Carteggiabile |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura dell'oggetto 20 °C | 15 - 20 min.  |





|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Temperatura dell'oggetto 60 °C</b> | 5 - 10 min. |
|---------------------------------------|-------------|

### **Suggerimenti per la lavorazione:**

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Carteggiare leggermente le superfici. Rimuovere le vecchie vernici non polimerizzate e le mani di fondo.

Non applicare su prodotti termoplastici o acidi (wash-primer).

Mescolare bene lo stucco con l'indurente. Non utilizzare più del 3% di catalizzatore P! Un dosaggio insufficiente o eccessivo di indurente può causare macchie nello strato di vernice di finitura.

Pulire e sgrassare l'intera superficie da verniciare prima di ogni operazione. Sverniciare i punti difettosi fino al metallo nudo e carteggiare a secco con carta abrasiva P 80 / 150.

Dopo l'asciugatura, utilizzare la carta abrasiva P 150 / 240 per la carteggiatura a secco.

Carteggiare l'intera superficie con carta abrasiva a secco P 240 / 360 fino a ottenere una finitura opaca prima di applicare il primer.

In caso di lavori di stuccatura su metalli non ferrosi (ad es. alluminio, superfici zincate) è possibile applicare una mano di fondo per garantire un'adesione ottimale prima di applicare lo stucco.

Non sovraverniciare senza aver isolato la superficie con uno stucco 1K o 2K.

Lo stucco a finitura rapida può essere carteggiato solo a secco.

### **Direttiva COV:**

Valore limite UE: Cat. B/b 250 g/l

Questo prodotto contiene max. 10 g/l.

### **Data di scadenza:**

12 mesi se prodotto conservato in condizioni adeguate (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria max. 60%) nel contenitore originale non aperto. Proteggere dalla luce solare diretta, dal gelo e dall'umidità.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

