

CARISMATIX SRL

Via dei Laghi, 24 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA 04201310242 info@carismatix.it +39 0444 1323970



Data di revisione: 13.02.2023

SCHEDA TECNICA

HS 2K CLEAR COAT SCRATCH PROOF

Numero dell'articolo: 11554, 11555, 11558

Colore: trasparente

Uso previsto:

Prodotto per la riparazione della carrozzeria /

Materiale di rivestimento trasparente, vernice

2K HS Clear coat è un trasparente acrilico con proprietà antigraffio e protezione UV. Può essere applicato senza aggiunta di diluente. L'eccellente brillantezza e stabilità della vernice sono assicurate anche con l'applicazione di una sola mano. Pertanto, si ottiene un'importante economia di materiale e di tempo di lavorazione. È pronto all'uso dopo l'aggiunta della quantità adeguata di Chamäleon Hardener.

Ottima durabilità in ogni condizione ambientale e climatica, resistenza all'ingiallimento e brillantezza duratura.

Processo di preparazione della vernice:

Indurente: Chamäleon Hardener standard/veloce/lento

Rapporto di miscelazione: 2:1 (per volume)

Diluizione: senza diluente

Caratteristiche generali:

Viscosità di spruzzatura 4 mm DIN (20°C): 16 - 19 s

Vita utile a 20 °C: 4-6 ore

Processo di applicazione:

| Metodo di applicazione | Pressione | Ugello |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Air / Flowjar - pistola a spruzzo | 2 - 2.5 bar | 1.4 mm |

| Operazioni di spruzzatura | DFT | Consumo |
|---------------------------|------------|--------------------------|
| 1-2 | 40 - 50 μm | 6 - 8 m ² / 1 |







CARISMATIX SRL

Via dei Laghi, 24 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) P.IVA 04201310242 info@carismatix.it +39 0444 1323970



| Tempo di appassimento | Fra i rivestimenti | Prima dell'essiccazione in forno |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 5 - 10 min. | - |

Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 75%.

| Asciugatura | Fuori polvere | Secco al tatto | Durezza completa |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Temperatura dell'oggetto 20 °C | 30 min. | 12 ore | 24 ore |
| Temperatura dell'oggetto 60 °C | 5 min. | 30 min. | 2 ore |

Direttiva COV:

Valore limite UE: cat. B/5 840 g/l (UE2004/42/CE del 21 aprile 2004) Questo prodotto contiene max. 570 g/l di COV (miscela pronta per l'applicazione).

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare <u>info@carismatix.it</u> Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.



