

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 15.02.2023***PLASTIC PRIMER**

Numero dell'articolo:	26014
Colore:	trasparente
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria/ Preparazione
Caratteristiche generali:	<p>Primer per plastica di alta qualità a rapida essiccazione per il trattamento di superfici, trattate e non, di diversi tipi di plastica.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asciugatura rapida▪ Eccellente adesione▪ Riverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura

Caratteristiche fisiche e chimiche:**Base del legante:** resina poliolefinica**Valore COV:** circa 99 % w/w**Contenuto solido:** circa 1 % w/w**Processo di applicazione:**

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!

Trattamento preliminare:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Se desiderato, carteggiare leggermente la superficie, grana 600.

Trattamento:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. La migliore temperatura di lavorazione è compresa tra 15 e 25°C. Prima dell'uso, agitare l'aerosol per 2 minuti e spruzzare un campione. Distanza dalla superficie da trattare circa 25-30 cm.

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
max. 2 strati sottili	-	2 - 3 m ²





Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	2 - 3 min.	-

Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

Asciugatura	fuori polvere	ricopribile
	-	10 - 15 min.

Dopo l'uso:

Dopo l'essiccazione, senza carteggiare, è riverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura. Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere l'aerosol e premere l'ugello per circa 5 secondi).

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore della vernice applicata.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

