

**SCHEMA TECNICA**

Data di revisione: 15.02.2023

**PLASTIC FILLING PRIMER**

- Numero dell'articolo:** 26015
- Colore:** grigio chiaro
- Uso previsto:** Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Riempitivo
- Caratteristiche generali:** Chamäleon Plastic filling primer è un primer per plastica a rapida essiccazione con buone proprietà di riempimento per l'uso su molte plastiche comunemente utilizzate nel settore automobilistico. Grazie alla sua speciale formulazione, il primer di riempimento per plastica può essere applicato anche su plastiche estremamente difficili come il PP senza ulteriori pretrattamenti. In molti casi non sono necessari processi complessi come il trattamento alla fiamma o al plasma. Ricopribile con finiture 1K e 2K.
- Eccellente adesione
  - Essiccazione rapida
  - Promotore di adesione per PP
- Promotore di adesione per i seguenti substrati/plastiche:  
PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PP PMMA, PA, PUR, PVC e GfK

**Processo di applicazione:****Pretrattamento / deterzione:** prelavaggio**Preparazione:** Agitare vigorosamente il barattolo fino a quando le sfere di miscelazione si muovono liberamente!

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
2 - 3 strati sottili	15 - 40 µm	-

Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	2 - 3 min.	-



**Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

<b>Asciugatura</b>	<b>fuori polvere</b>	<b>ricopribile</b>
	ca. 5 - 10 min.	ca. 15 - 20 min.

**Dopo l'uso:**

Capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a quando la valvola è pulita, per evitare che si intasi.

**Data di scadenza:** almeno 2 anni nel contenitore originale ben chiuso

**Direttiva COV:**

Valore limite UE (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Questo prodotto contiene max. 757 g/l COV [ 6.32 lbs/gal]

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

