

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 04.01.2019***RUST CONVERTER PRIMER**

Numero dell'articolo:	26060
Colore:	Trasparente
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Rivestimento protettivo
Caratteristiche generali:	<p>Rust converter primer è un rivestimento anticorrosione a base di resina epossidica. Converte la ruggine in uno strato protettivo che funge anche da primer. Una volta completamente indurito (12 - 24 ore) la ruggine viene neutralizzata e la superficie può essere riverniciata.</p> <p>Superfici: Adatto per lamiera, metalli ferrosi, acciaio.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ La ruggine viene neutralizzata e trasformata chimicamente.▪ Combatte la corrosione. Adatto per il trattamento efficace e la prevenzione della ruggine▪ Protezione a lungo termine contro la corrosione e azione come primer in un'unica operazione▪ Rivestimento protettivo durevole
Processo di applicazione:	
Pretrattamento / Pulizia:	
	Rimuovere la ruggine, lo sporco e il grasso in eccesso Pre-pulizia con Silicone remover
Preparazione:	Agitare vigorosamente il barattolo fino a quando le sfere di miscelazione si muovono liberamente!
Applicazione:	Spruzzare per testare. Distanza di spruzzatura circa 20 - 25 cm. 3 - 4 mani - lasciando asciugare il prodotto tra una mano e l'altra
Tempo di appassimento:	3 - 5 minuti tra un rivestimento e l'altro
Dopo l'uso:	Capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a quando la valvola è pulita, per evitare che si intasi.





Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +15 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 65%.

Asciugatura	Secco al tatto	Ricaricabile
	12 - 24 ore	24 ore

Data di scadenza:

In contenitori originali ben chiusi, con una durata di conservazione di almeno 10 anni.

Direttiva COV:

Valore limite UE (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Questo prodotto contiene max 625 g/l COV [5.22 lbs/gal]

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

