



**SCHEDA TECNICA**

*Data di revisione: 21.06.2023*

**WHEEL PAINT SILVER**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>26104</b>
<b>Colore:</b>	argento
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Materiale di rivestimento trasparente, vernice
<b>Caratteristiche generali:</b>	Per l'abbellimento e la riparazione di cerchi e coprimozzi in acciaio e metallo leggero. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ asciugatura rapida</li><li>▪ buona copertura</li><li>▪ resistente alla benzina, alle sostanze chimiche e agli agenti atmosferici</li><li>▪ non sbiadisce e resiste ai raggi UV</li><li>▪ lucentezza duratura</li><li>▪ buona durezza superficiale</li><li>▪ resistente all'usura e ai graffi</li><li>▪ eccellente adesione</li></ul>

**Caratteristiche fisiche e chimiche:**

**Contenuto** 500 ml

**Base:** Resina acrilica

**Valore COV:** circa 90% w/w

**Contenuto solido:** circa 10% w/w

**Copertura:** da 4 a 5 cerchi / coprimozzi; ca. 1 cerchio / coprimozzo

**Resistente al calore:** fino a 110°C

**Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

**Processo di applicazione:**

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!



**Trattamento preliminare:**

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la vecchia vernice e la ruggine e carteggiare la superficie. Applicare uno strato di Chamäleon Aerosol primer adatto alla superficie. Dopo l'asciugatura, carteggiare lo strato di base (grana 600).

**Trattamento:**

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. La migliore temperatura di lavorazione è compresa tra 15 e 25°C. Prima dell'uso, agitare l'aerosol per 2 minuti e spruzzare un campione. Distanza dalla superficie da trattare circa 25-30 cm.

**Applicazione:**

Applicare la vernice in più strati sottili. Prima di applicare lo strato successivo, agitare nuovamente la bombola.

Asciugatura	fuori polvere	asciutta al tatto	temprato/ respruzzabile
Temperatura dell'oggetto 20 °C	5 - 10 min.	10 - 20 min.	dopo 2 ore

**Dopo l'uso:**

Dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere l'aerosol e premere l'ugello per circa 5 secondi).

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore della vernice applicata.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)  
Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

