

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 01.06.2021***BRUSHABLE PU SEALANT**

Numero dell'articolo:	37650
Colore:	grigio
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Sigillante
Caratteristiche generali:	Chamäleon Brushable PU Sealant è un sigillante monocomponente per sigillare in modo permanente giunti, cuciture, scanalature e sovrapposizioni. Facile applicazione a pennello. Adesione su metallo, lamiera zincate, superfici primerizzate e vecchie verniciature, permanentemente flessibile. Adatto per sigillare cordoni di saldatura e altre giunzioni di veicoli e macchine. Per sigillare gli spoiler anteriori e i parafanghi posteriori, nonché le giunzioni sovrapposte di stivali, cabine, case su ruote, ecc.
Proprietà:	<ul style="list-style-type: none">▪ eccellente adesione▪ spalmabile a pennello▪ permanentemente flessibile▪ sovraverniciabile 1K e 2K con sistemi di verniciatura▪ buona stabilità verticale▪ resistente all'acqua, agli oli, agli acidi deboli ed agli alcali
Specifiche tecniche:	
contenuto solido:	61-63 %
peso specifico:	circa.1,22 g/cm ³
consistenza:	pastosa
resistente alla temperatura:	da -25 °C a + 80 °C
Processo di preparazione della vernice:	
Indurente:	-
Mixing ratio:	-
Diluizione:	-
Vita utile a 20 °C:	-





Processo di applicazione:

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Con un pennello	--	--

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
--	--	--

Asciugatura	rimozione	cura
Temperatura dell'oggetto 20 °C, 65 % di umidità relativa	30 - 60 min.	circa.24-48 ore

Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +5 °C e max. +35 °C.

Suggerimenti per la lavorazione:

Substrati adatti: acciaio, superfici metalliche zincate, superfici primerizzate e vecchie verniciature. Preparazione del substrato: Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito, privo di ruggine, polvere, grasso, olio e altre impurità. Primerizzare i substrati difficili e testare l'adesione. Verificare l'adesione e la resistenza richiesta su un oggetto di prova. Quando si applica a pennello, evitare le sacche d'aria. Dopo 30 minuti può essere ricoperto con vernici 1K o 2K. Si consiglia l'asciugatura durante la notte quando si ricopre con sistemi di verniciatura bicomponenti. Chamäleon Brushable PU Sealant può essere applicato in cordoni sottili o steso su superfici più ampie.

Direttiva COV:

Valore limite: Cat.B/c 540 g/l
 Questo prodotto contiene max.400 g/l.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it
 Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

