


SCHEMA TECNICA
Data di revisione: 22.10.2019
RUST STOP & SEALER

- Numero dell'articolo:** 39010
- Colore:** incolore
- Uso previsto:** Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Tenuta
- Caratteristiche generali:** Chamäleon Rust stop & sealer converte l'umidità presente in l'umidità presente negli strati di ruggine in anidride carbonica, eliminando così la fonte di ossidazione. Il substrato viene polimerizzato e sigillato. La ruggine in eccesso deve essere rimossa con una carteggiatura grossolana. Rust stop & sealer ha un'eccellente capacità di penetrazione anche in strati spessi di ruggine e blocca anche la corrosione dello zinco. Poco dopo l'applicazione gli strati di ruggine sono già sigillati e possono essere ricoperti con un primer 1K o 2K o con uno stucco per carrozzeria. Adesione su ferro, acciaio, alluminio e zinco.

Processo di preparazione della vernice:

- Indurente:** -
Rapporto di miscelazione: -
Diluizione: pronto a spruzzare
Durata a 20 °C: -

Processo di applicazione:

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Pistola a spruzzo a gravità	2.0 - 2.2 bar	1.2 - 1.3 mm
HVLP (Alto volume bassa pressione)	2.0 - 2.2 bar	1.2 - 1.3 mm
	0.7 bar pressione interna dell'ugello	





Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
1-2	-	15 - 20 m ² /l

Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	5 - 8 min.	-

Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 80%.

Asciugatura	Fuori polvere	Ricopribile
Temperatura dell'oggetto 20 °C	10 - 15 min.	30 - 60 min.

Consigli per la lavorazione:

Applicare Rust stop & sealer a pennello sul substrato. Prima dell'applicazione, rimuovere la ruggine superficiale sciolta, l'olio, il grasso e lo sporco, nonché la corrosione del sottofondo. Rust stop & sealer reagisce con l'umidità. Chiudere il barattolo subito dopo l'uso. Le piccole quantità devono essere prima estratte dal barattolo e poi applicate.

Direttiva COV:

Valore limite UE: Cat. B/d 840 g/l
 Questo prodotto contiene max. 756 g/l.

Data di scadenza:

almeno 1 anno, se prodotto conservato nei contenitori originali ben chiusi.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it
 Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

