


**SCHEMA TECNICA**
*Data di revisione: 26.05.2023*
**BUMPER PAINT**
**Numero dell'articolo:** 14035, 14036, 14037

**Colore:** grigio, nero

**Uso previsto:** Prodotto per la riparazione della carrozzeria/  
 Vernice

**Caratteristiche generali:**

Per la riparazione di superfici in plastica che si possono trovare nell'industria automobilistica, come paraurti, finiture (zoccoli), specchietti retrovisori esterni, ecc. Adesione diretta su plastici puliti e carteggiati come ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC duro.

La rapidità di asciugatura e la facilità di applicazione, nonché la buona protezione dagli agenti atmosferici, sono i segni distintivi di questo prodotto.

**Resistente alla temperatura:** fino a 70° C

**Processo di preparazione della vernice:**
**Indurente:** -

**Mixing ratio:** -

**Diluizione:** UNI Thinner, aggiungere circa 10 - 15 %

**Processo di applicazione:**

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Air / Flowjar - pistola a spruzzo	3 - 5 bar	1.6 – 1.8 mm

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
2	40 - 50 µm	-

Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	5 min.	-





## Preparazione del substrato:

Pulire accuratamente la plastica con un detergente antistatico come Chamäleon Silicone remover, carteggiare successivamente con lana abrasiva fine, sgrassare nuovamente in modo antistatico con Plastic cleaner o Silicone remover. Rimuovere ogni traccia di agente di separazione, per ottenere un risultato migliore.

## Condizioni di elaborazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 80%.

Asciugatura	Fuori polvere	Secco al tatto	Durezza completa
Temperatura dell'oggetto 20 °C	20 min.	60 min.	24 ore

## Applicazione da usare:

Materiali pericolosi ordinanza infiammabile.

## Direttiva COV:

Valore limite cat. B/e: 840 g/l (2007)

Questo prodotto contiene max. 539 g/l COV [4,49 lbs/gal]

## Data di scadenza:

almeno 3 anni, se prodotto conservato nei contenitori originali ben chiusi

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.



