

**SCHEDA TECNICA***Data di revisione: 12.05.2020***2K WASH PRIMER**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>14045</b>
<b>Colore:</b>	giallo-verde trasparente
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Primer
<b>Caratteristiche generali:</b>	2K Wash Primer è un primer 2K a polimerizzazione acida, Primer 2K privo di cromati, sviluppato appositamente per supporti in alluminio, con protezione attiva contro la corrosione e un'eccellente adesione al ferro. Può anche essere elaborato in tre strati: Wash primer / Filler / Top Coat.

**Processo di preparazione della vernice:****Indurente:** Hardener 204 per 404 Wash primer**Rapporto di miscelazione:** 2:1 (per volume). Per grandi superfici è possibile 1:1**Diluizione:** La viscosità finale si ottiene utilizzando il rapporto di miscelazione sopra indicato**Viscosità di spruzzatura 4 mm DIN:** 16 - 18 s**Vita utile a 20 °C:** 12 ore**Processo di applicazione:**

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Pistola a spruzzo a gravità	3.0 - 4.0 bar	1.3 - 1.5 mm

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
1 - 1.5	10 - 15 µm	8 - 10 m <sup>2</sup> /l

**Condizioni di lavorazione:**

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 80%.





<b>Asciugatura</b>	<b>fuori polvere</b>	<b>Secco al tatto</b>	<b>ricopribile</b>
Temperatura dell'oggetto 20 °C	4 - 6 min	20 - 25 min	30 min - 8 ore

**Osservazioni:**

L'adesione ai substrati in acciaio inox deve essere testata prima. Entro 8 ore Chamäleon Wash primer deve essere ricoperto con una mano di finitura. Le parti trattate con Wash Primer devono essere protette dall'umidità. Non conservare i resti in contenitori di ferro. Non utilizzare su termoplastico. Non deve essere rifinito con poliestere.

**Direttiva COV:**

Valore limite UE: Cat. B/c 780 g/l (2007)  
Questo prodotto contiene max. 704 g/l [ 5.87 lbs/gal]

**Data di scadenza:**

almeno 2 anni, se prodotto conservato nei contenitori originali ben chiusi.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)  
Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

