


**SCHEDA TECNICA**
*Data di revisione: 10.06.2021*
**1K PRIMER FAST**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>14225, 14227</b>
<b>Colore:</b>	grigio
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Riempitivo
<b>Caratteristiche generali:</b>	<p>1K Primer fast è uno stucco monocomponente ad alto potere riempitivo per la riparazione di veicoli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Può essere utilizzato su vecchie vernici bicomponenti carteggiate, su vernici, primer per negozi e direttamente su acciaio, alluminio e superfici zincate.</li> <li>▪ Il materiale offre una grande economia di tempo grazie a alla rapida essiccazione e alla carteggiabilità</li> <li>▪ Privo di cromati e piombo.</li> <li>▪ Non applicare alle vecchie vernici termoplastiche.</li> </ul>

**Processo di preparazione della vernice:**

**Indurente:** -  
**Rapporto di miscelazione:** -  
**Diluizione:** Chamäleon UNI Thinner, aggiunta 50 - 70 %  
**Viscosità di spruzzatura 4 mm DIN:** 15 - 20 s  
**Vita utile a 20 °C:** -

**Processo di applicazione:**

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Pistola a spruzzo a gravità	2.0 - 2.5 bar	1.3 - 1.6 mm

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
2 - 3	40 - 80 µm	5 - 7 m <sup>2</sup> /l

Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno





		10 min.
--	--	---------

### Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 75%.

Asciugatura	fuori polvere	secco al tatto	ricopribile
Temperatura dell'oggetto 20 °C	15 min.		30 min.
Temperatura dell'oggetto 60 °C	5 min.		15 min.
	Carteggiabile a umido e a secco dopo 45 minuti.		

### Direttiva COV:

Valore limite UE (cat. B/c): 780 g/l  
 Questo prodotto contiene max. 780 g/l COV

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)  
 Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

