

**SCHEMA TECNICA**

Data di revisione: 04.04.2021

**2K ACRYLIC FILLING PRIMER HS 5:1****Numero dell'articolo:** 14881, 14882, 14883, 14884, 14885, 14886,  
14887, 14888, 14889, 148880, 148890**Colore:** nero, bianco, grigio, rosso**Uso previsto:** Prodotto per la riparazione della carrozzeria /  
Riempitivo**Caratteristiche generali:** Chamäleon 2K Acrylic filling primer HS 5:1 è uno  
stucco compatto bicomponente a rapida  
carteggiatura con un'elevata resistenza alla  
corrosione, un'alta capacità di riempimento e una  
buona adesione per la vernice dei veicoli. Inoltre, il  
riempimento di cerotti (riparazione a certo punto)  
possono essere riempite senza cedimenti e margini.**Processo di preparazione della vernice:****Indurente:** Chamäleon Hardener 299 for 488/444 Acrylic primer**Rapporto di miscelazione:** 5:1 (per volume)**Diluizione:** Chamäleon Thinner 15-20 %; metodo bagnato su bagnato 30-40 %**Viscosità di spruzzatura 4 mm DIN (20°C):** 30 - 55 s**Vita utile a 20 °C:** 1-5 ore**Pretrattamento del substrato:**

Carteggiare e sgrassare la superficie prima dell'applicazione

**Processo di applicazione:**

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Pistola a spruzzo a gravità	2.5 – 4.5 bar	1.4 – 1.9 mm

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
1-3	120 - 180 µm	5 - 6 m <sup>2</sup> / l





Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	15 min.	-

### Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare il 75%.

Asciugatura	Carteggiabile
Temperatura dell'oggetto 20 °C	6 – 8 ore
Temperatura dell'oggetto 60 °C	30-40 min.

### Levigatura:

Smerigliatura (con carta abrasiva P 400 per la carteggiatura a secco o P 600 per la carteggiatura a umido per le finiture a una mano, per le finiture a due mani utilizzare P 500 per la carteggiatura a secco e P 800 per la carteggiatura a umido)

### Data di scadenza:

almeno 3 anni, se prodotto conservato nei contenitori originali ben chiusi.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)  
Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

