

**SCHEMA TECNICA***Data di revisione: 14.06.2023***NC PUTTY**

Numero dell'articolo:	15100, 15101
Colore:	ocra
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Spatola / Riempitivo
Caratteristiche generali:	Chamäleon NC putty è uno stucco fine monocomponente a base di nitrocellulosa con buona adesione a ferro, acciaio e vecchi rivestimenti duri e levigati. Ricopribile con tutti i più comuni sistemi di verniciatura.

Caratteristiche tecniche:

Tempo di asciugatura a 20°C, 50% di umidità relativa dell'aria: riverniciabile e carteggiabile dopo 1 - 2 ore

Spessore dello strato / film secco: max. 80 µm di film secco per mano

Tempo di indurimento / tempo di appassimento: il tempo di appassimento è di circa 1 ora prima dell'applicazione della mano successiva.

Vita utile a 20 °C: 1.47 g/cm³

Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%. Lo stucco a base di poliestere non polimerizza più a una temperatura inferiore a +10 °C

Processo di applicazione:

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!

- Sgrassare, rimuovere la ruggine e carteggiare il supporto.
- Rimuovere completamente le vecchie pitture termoplastiche.
- Applicare NC Putty senza indurente. Evitare spessori superiori a 80 µm per mano e lasciare un tempo di indurimento di circa 1 ora tra le mani successive.
- Dopo l'essiccazione, NC Putty può essere carteggiato senza difficoltà.





Direttiva COV:

Valore limite UE: Cat. B/e 840 g/l (2007)

Questo prodotto contiene max. 444 g/l COV [3,7 lbs/gal]

Data di scadenza:

12 mesi se prodotto conservato in condizioni adeguate (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria max. 60%) nel contenitore originale non aperto. Proteggere dalla luce solare diretta, dal gelo e dall'umidità.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it
Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

