


SCHEDA TECNICA
Data di revisione: 22.03.2021
BC BINDER

Numero dell'articolo:	51500
Colore:	trasparente
Uso previsto:	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Vernice
Caratteristiche generali:	<p>Base a due strati a base solvente per rivestire completamente o parzialmente autoveicoli, moto e veicoli commerciali. La sovrapplicazione con i trasparenti Chamäelon 2K consente di ottenere un rivestimento superiore lucido e resistente agli agenti atmosferici.</p> <p>Tutti i colori sono privi di pigmenti di piombo e cromati.</p>

Processo di preparazione della vernice:
Diluizione: Chamäelon BC Thinner, aggiunta 50 %

Viscosità di spruzzatura 4 mm DIN (20°C): pistola a spruzzo a gravità 16 - 18 s

Processo di applicazione:

Metodo di applicazione	Pressione	Ugello
Pistola a spruzzo a gravità	2.0 - 2.5 bar	1.2 - 1.3 mm
HVLP	2.0 - 2.2 bar	1.2 - 1.3 mm
	0.7 bar pressione interna dell'ugello	

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
2 - 3	15 - 20 µm	7 - 9 m ² /l

Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	2 - 5 min.	-





Asciugatura	Fuori polvere	Secco al tatto	Ricopribile
Temperatura dell'oggetto 20 °C			10 - 15 min.

Condizioni di elaborazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

Suggerimenti per l'elaborazione:

Mettere il coperchio con il beccuccio solo se necessario. Mescolare accuratamente il colorante prima di ogni utilizzo.

Elaborazione:

Mescolare accuratamente il legante BC prima dell'uso. Controllare il colore prima dell'applicazione. Non adatto all'applicazione su vecchie vernici termoplastiche!

Rispettare i tempi di appassimento tra le passate di spruzzo e lasciare che ogni strato si asciughi fino a raggiungere una finitura opaca.

Non applicare troppo bagnato (per evitare chiazze quando si applicano i colori ad effetto). In caso di chiazze, lasciare asciugare la pellicola e spruzzare una nebulizzazione uniforme da una distanza maggiore dall'oggetto da dipingere. In questo modo, i pigmenti ad effetto si diffondono in modo più omogeneo e le chiazze possono essere eliminate. Fare attenzione a non spruzzare una quantità eccessiva di nebbia, in quanto ciò potrebbe causare segni ed eventualmente deviazioni di colore!

Miscelazione:

Per la miscelazione di colori metallici e ad effetto difficili, si consiglia l'uso del Chamäleon BC Binder. Chamäleon BC Binder viene applicato come pellicola umida e scorrevole sulla zona di miscelazione o sull'intera superficie da verniciare. Subito dopo si applica il colore di base Chamäleon vero e proprio mescolando. Il pre-rivestimento ancora umido Chamäleon BC Binder evita la formazione di overspray ruvido nelle zone di miscelazione.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

