

Para Interior e Exterior
KILZ ANTI-MANCHAS

020-0101

DESCRIÇÃO	Selante aquoso branco, com elevada capacidade para obliterar manchas.
UTILIZAÇÃO	Isolante total de manchas que cobre eficazmente uma grande variedade de manchas, tais como humidade, descoloração, lápis, marcadores, baton, óleos e gorduras, fumo ou nicotina. Aplica-se no interior e no exterior, sobre paredes de estuque, reboco, etc, ou já revestidas com tintas convencionais antigas.
PROPRIEDADES	Elimina manchas difíceis Elevada cobertura
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.42 ± 0.03 Viscosidade de aprovação: 89 - 92 KU/25 °C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet Fina é recomendável, para disfarçar pequenas irregularidades. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima <u>no interior</u> , ou a Aguaplast Rapid Fassade e/ou a Universal Fassade <u>no exterior</u> . Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas Aguaplast Fibra para paredes lisas ou Aguaplast Flex Fill para paredes com textura. No caso de superfícies contaminadas com fungos, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lixívia (nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água e por fim a aplicação do Desinfetante Aquoso (909-001X). A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo. Diluição e Nº de demãos: Deve aplicar-se 1 a 2 demãos do selante, tal como é fornecido, em função da menor ou maior intensidade das manchas. Tempo de secagem: 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 2 - 3 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO	10 a 15 m ² /Litro/demão, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de tintas plásticas da Tintas Robbialac S.A. Tintas de base solvente deverão ser sujeitas a ensaio prévio.
FORMATO(S)	0,75L e 4L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação do selante, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>Ao proceder à selagem da área manchada, deverá efectuar a aplicação do acabamento numa pequena área teste. Se se verificar repasse, deverá ser aplicada uma nova demão de selante.</p> <p>Ao selar pequenas áreas, poderá resultar um acabamento não uniforme, devido a diferenças de absorção entre áreas seladas e não seladas. De modo a evitar este efeito, convém selar toda a superfície, e não apenas as áreas em que ocorre o problema.</p> <p>Na aplicação de Kilz em superfícies danificadas pelo fogo, deverá ser efectuada uma limpeza cuidadosa, aplicando-se de seguida uma ou duas demãos de selante. Recomenda-se especialmente que se realize um teste numa pequena área, com a tinta de acabamento, de modo a verificar que não existe repasse, antes de se proceder à pintura de toda a superfície.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC 116 17.1 26-10-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	