


試験内容	■耐摩耗
対象製品	
試験条件	室温:28℃ 湿度70%
測定機械	テーバー5150
測定方法	テーバー摩耗試験機にて実施(適用規格 JIS K7204、ASTM D1044) 研磨石はH-18を使用(下表参照) 荷重500g シート状態のチューブを機械にセットし、表面の摩耗状態とサイクル数を記録



測定状況

表1. 摩耗輪

記号	摩耗輪タイプ	研削作用
CS-10	弾力性	緩やか
CS-17		鋭い
H-18	非弾力性	中程度に鋭い
H22		極めて鋭い
GC150H	JIS K7204付録書1に規定される。	

