




0500
schwarz




1377
schlammgrau



1430
stone




1679
lichtgrau




2045
dunkelbraun



2277
ridge




2365
tobacco




2484
caramella




3993
cremeweiß




4488
rubinio



5293
dunkelblau




5679
capriblau



7235
moor

Weiches, elegantes Dickleder mit angenehmem Griff
Soft and elegant heavy-weight leather with comfortable feel


ROHHÄUTE
RAWHIDES



Europäische
Rindshäute
European
raw hides

4,8 - 5,2 m²

STÄRKE
THICKNESS



1,3 - 1,6 mm

OBERFLÄCHE
SURFACE



Leicht pigmentiert

Slightly pigmented

GERBUNG
TANNING



Olivenblattgerbung


Olive leaf tanning

BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY



DIN EN 1021-1 EUFAC

DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Möbel, Accessoires, Applikationen, Lederwaren Furniture, accessories, application, leather goods	
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)	
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex work	
Minimum	1 Haut / 1 hide	
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.	
Gerbung / tanning	Gegerbt mit nachhaltigem Olivenblattextrakt. Tanned with sustainable olive leaf extract.	
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.	
Oberfläche / surface	Leicht pigmentiert mit wässrigen, transparenten Deckfarben. Slightly pigmented with water soluble transparent colours.	
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989	
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich und ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.	
Brandverhalten / inflammability	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC	
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 - B02)	
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 2 trocken / dry: 250 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 2 nass / wet: 80 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 2 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)	
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 - keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402	
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de	