

# Datenblatt Al Mg Si 0,5

## Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060):

- Mittlere Festigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit
- Sehr gute Oberflächenqualität und Eloxierbarkeit
- Geeignet für komplexe Extrusionsprofile

## Anwendungsbereiche:

Fenster, Türen, Metallbau, Innenausstattung, Metallgestelle, Textilindustrie, Haushaltartikel, Dekorationen, Schrauben Fernsehantennen, Stricknadeln

## Lieferformen:

Bleche, Rundstangen, Winkelstange, U-Profile, T + Z-Profile, Fensterbänke, Maschinenbau-Profile, Rundrohre, Quadratrohre, Rechteckrohre.

## Chemische Zusammensetzung:

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Bemerkungen
0,2 – 0,8	0,7	3,5 – 4,5	0,4 - 1	0,4 - 1	0,1	0,25	-	0,25 Zr + Ti

## Mechanische Eigenschaften:

### Bleche und Platten:

	Nennstärke (mm)		Zugfestigkeit $R_m$ MPa	Streckgrenze $R_{p0,2}$ MPa	Bruchdehnung		Biegeradius	
	über	bis			A%	$A_{50mm}$ %	180°	90°
<b>T451</b>	0,4	1,5	390	245	-	14	3,0t	3,0t
	1,5	6	390	245	-	15	5,0t	5,0t
	6	12,5	390	260	-	13	-	8,0t
	12,5	40	390	250	12	-	-	-
	40	60	385	245	12	-	-	-
	60	80	370	240	7	-	-	-
	80	120	360	240	6	-	-	-
	120	150	350	240	4	-	-	-
	150	180	330	220	2	-	-	-
	180	200	300	200	2	-	-	-

**Stangen:**

	Maße (mm)		Zugfestigkeit R <sub>m</sub> MPa	Streckgrenze R <sub>p0,2</sub> MPa	Bruchdehnung	
	D <sup>1</sup>	S <sup>2</sup>			A%	A <sub>50mm</sub> %
<b>T4</b>	≤25	≤25	380	260	12	10
	25<d ≤75	25<d ≤75	400	270	10	-
	75<d ≤150	75<d ≤150	390	260	9	-
	150<d≤ 200	150<d≤ 200	370	240	8	-
	200<d≤ 250	200<d≤ 250	360	220	7	-

<sup>1</sup> = Durchmesser von Rundstangen

<sup>2</sup> = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen