



AIDE MEMOIRE

	Coton	Polyester	Poly / coton mélangé	Cuir	Elastane	Lame (°)	Pression (gr)	Vitesse (cm/sec)	Température (°c)	Pression	Temps (sec)	Pelage	Superposable	Oeko-Tex	Veganok	Lavage (°c max)	Repassage (à l'envers)	Séchage	Nettoyage à sec
								Paramètres d'application											
STANDARD Siser® Easyweed	✓	✓	✓	✓		45	60	30	150	Moy.	15	Chaud Froid	✓	✓	✓	80	✓	✓	✓
FLOCK Siser® (effet velours)	✓	✓	✓			60	60	15	155	Moy.	15	Chaud		✓	✓	60	✓	✓	
METAL Siser®	✓	✓	✓			45	90	15	150	Moy.	10	Froid			✓	40	✓		
HOLOGRAPHIQUE Siser®	✓	✓	✓			45	100	20	155	Moy.	15	Froid			✓	40	✓		
PAILLETE Siser® GLITTER	✓	✓	✓			60	120	20	160	Moy.	15	Chaud Froid		✓	✓	40	✓	✓	✓
BASSE TEMPERATURE Siser® Hi5	✓	✓	✓		✓	45	60	20	120 / 150	Haute	5	Chaud Froid	✓	✓	✓	60	✓	✓	✓
STRETCH Siser®	✓	✓	✓		✓	45	60	20	160	Moy.	20	Chaud Froid	✓			60		✓	
EcoSTRETCH Siser®	✓	✓	✓		✓	45	60	20	120	Moy.	5	Chaud	✓	✓	✓	40		✓	
PHOTOLUMINESCENT Siser® Lumen	✓	✓	✓			45	80	30	150	Moy.	15	Chaud Froid				40	✓	✓	
EASYCOLOR Siser® (jet d'encre classique)*	✓	✓	✓		✓	45	60	20	155	Moy.	15	Chaud		✓	✓	40	✓	✓	
EASYSUBLI Siser® (jet d'encre sublimation)*	✓	✓	✓			45	120	20	155	Moy.	15	Chaud		✓	✓	60	✓	✓	

*Paramètres d'impression : Qualité supérieure / papier ordinaire

Toujours attendre 24h avant le premier lavage

CUT CUT.be

Tout pour vos besoins créatifs



POINTS FORTS DE LA MARQUE Siser

- Utilisé par les professionnels du marquage depuis 40 ans.
- Large gamme de couleurs
- Lavable jusqu'à **80 degrés** pour la gamme EASYWEED
- Produit Européen



NOTE : Il est fortement recommandé d'effectuer un test avant de lancer une production

Consulter notre site web pour être toujours informé des dernières mises à jour de cette fiche.

SIGNERS srl
rue Marcel Lecomte, 23
5100 Wépion
www.signers.be
www.cutcut.be
0032 478 94 26 14
contact@signers.be
TVA BE 0769 728 355