

Dossier P183530 - Document DE/3 - Page 1/7
File P183530 - Document DE/3 - Page 1/7

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1+A1 : 2013
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1+A1 : 2013

| | |
|---|--|
| Commanditaire <i>Sponsor</i> | AVERY DENNISON MATERIALS BELGIUM Sprl Boulevard Kennedy Zone Industrielle Zone B 7060 SOIGNIES Belgique / <i>Belgium</i> |
| Elaboré par <i>Prepared by</i> | Laboratoire national de métrologie et d'essais Laboratoire de Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX France |
| N° de l'organisme notifié <i>Notified Body No</i> | Notification par l'Etat Français auprès de la Commission Européenne sous le N° 0071 <i>Notified by French government to EC N° 0071</i> |
| Nom du produit <i>Product name</i> | JT 5409 RUV |
| N° de rapport de classement <i>Classification report No</i> | P183530 |
| Numéro d'émission <i>Issue number</i> | DE/3 |
| Date d'émission <i>Date of issue</i> | 23/07/2018 <i>2018-07-23</i> |

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

1. INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à JT 5409 RUV conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1+A1 : 2013.
This classification report defines the classification assigned to JT 5409 RUV in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1+A1 : 2013.

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES
GENERAL

Le produit, JT 5409 RUV, est défini comme (NF EN 15102 - Revêtement muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux).
The product, JT 5409 RUV, is defined as a (NF EN 15102 - Decorative wallcoverings - Roll and panel form products).

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, JT 5409 RUV, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product, JT 5409 RUV, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

| | |
|--|---|
| Nom et adresse du demandeur : <i>(Sponsor's name and address)</i> | AVERY DENNISON MATERIALS BELGIUM Sprl Boulevard Kennedy Zone Industrielle Zone B 7060 SOIGNIES Belgique / <i>Belgium</i> |
| Référence commerciale : <i>(Commercial designation - trade mark)</i> | JT 5409 RUV |
| Composition sommaire : <i>(Summary composition)</i> | Film polyester enduit recouvert sur une face par un adhésif acrylique <i>Coated polyester film, coated on one side with acrylic adhesive</i> |
| Masse surfacique : <i>(Mass per unit square meter)</i> | 86 g/m ² (film + adhésif) <i>86 g/m² (film + adhesive)</i> |
| Epaisseur de la couche 1 : <i>(Thickness of layer 1)</i> | 65 µm (film + adhésif) <i>65 µm (film + adhesive)</i> |
| Couleur : <i>(Colour)</i> | Transparent brillant <i>Glossy translucent</i> |
| Ignifugation (oui ou non) : <i>(Fireproofing - yes or no)</i> | Non <i>No</i> |
| Cas de pose collée : nature de la colle prescrite et quantité moyenne : <i>(Case of glued together pose : nature of prescribed glue and medium quantity)</i> | Colle acrylique (auto-adhésif) <i>Self-adhesive acrylic</i> |
| Condition finale d'utilisation : <i>(End use condition)</i> | Revêtement mural décoratif <i>Decorative wallcovering</i> |

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI
TEST REPORTS

| Nom du laboratoire <i>Laboratory name</i> | Nom du commanditaire <i>Sponsor name</i> | N° du rapport <i>Report n°</i> | Méthode d'essai et date/règles du domaine d'application et date <i>Test method and date/rules of scope and date</i> |
|---|---|--|---|
| LNE | AVERY DENNISON MATERIALS BELGIUM Sprl Boulevard Kennedy Zone Industrielle Zone B 7060 SOIGNIES Belgique / <i>Belgium</i> | P183530 - DE/1 | NF EN ISO 11925-2 (2013) |
| LNE | AVERY DENNISON MATERIALS BELGIUM Sprl Boulevard Kennedy Zone Industrielle Zone B 7060 SOIGNIES Belgique / <i>Belgium</i> | P183530 - DE/2 | NF EN 13823 : 2015 |

L'ensemble des essais reportés ci-dessus ont été réalisés par un laboratoire accrédité selon les exigences de la norme EN ISO 17025.

All the tests reported above have been carried out by an accredited laboratory in agreement with the requirements of EN ISO 17025 standard.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3.2. RESULTATS D'ESSAI
TEST RESULTS

| Méthode d'essai <i>Test method</i> | Produit (usine) <i>Product (factory)</i> | Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i> | Paramètres <i>Parameters</i> | Résultats / <i>Results</i> | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | Paramètre continu Moyenne (m) <i>Continuous parameter Average (m)</i> | Conformité avec les paramètres <i>Compliance with parameters</i> |
| NF EN ISO 11925-2 | JT 5409 RUV | 12 | Temps d'exposition du brûleur 15 s <i>Flame application time 15 s</i> Fs <= 150 mm | - | - |
| | | | Temps d'exposition du brûleur 30 s <i>Flame application time 30 s</i> Fs <= 150 mm | - | Conforme <i>Compliant</i> |
| | | | Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre <i>Flaming droplets ignition of the filter paper</i> | - | Conforme <i>Compliant</i> |
| NF EN 13823 | JT 5409 RUV | 3 | FIGRA 0,2MJ (W/s) | 24 | - |
| | | | FIGRA 0,4MJ (W/s) | 8 | - |
| | | | LFS | - | Conforme <i>Compliant</i> |
| | | | THR 600s (MJ) | 1 | - |
| | | | SMOGRA (m ² /s ²) | 0 | - |
| | | | TSP 600s (m ²) | 22 | - |
| | | | FDP <= 10 s | - | Conforme <i>Compliant</i> |
| | | | FDP > 10 s | - | Conforme <i>Compliant</i> |

(-) signifie : non applicable
means : no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. RÉFÉRENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à la NF EN 13501-1+A1 : 2013.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1+A1 : 2013.

4.2. CLASSEMENT
CLASSIFICATION

Le produit, JT 5409 RUV, a été classé en fonction de son comportement au feu :
The product, JT 5409 RUV, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production is:

s1

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :
The additional classification in relation to flaming droplets particles is:

d0

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est :
The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is:

| Comportement au feu <i>Fire behaviour</i> | Production de fumées <i>Smoke production</i> | Gouttes enflammées <i>Flaming droplets</i> |
|---|--|--|
| B | s1 | d0 |

C'est-à-dire, B-s1,d0
i.e.

| | |
|--|----------------|
| Classement de réaction au feu : <i>Reaction to fire Classification :</i> | B-s1,d0 |
|--|----------------|

Pour déclarer le classement, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
To state the classification, the uncertainty associated with the result has not been explicitly taken into account.

4.3. DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters:

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions:

- En pose auto-adhésivée sur tout support métallique ayant un point de fusion supérieure ou égale à 500 °C.
- Self-adhesived on metallic substrate with a melting point equal to or greater than 500°C.

Les résultats d'essai obtenus sur un substrat normalisé conforme à l'EN 13238 sont applicables si la masse volumique du substrat pour l'utilisation finale est supérieure ou égale à 75 % de la valeur nominale de la masse volumique du substrat normalisé.
- soit 2025 kg/m³ pour un support métallique ayant un point de fusion supérieure ou égale à 500 °C.

Test results using a standard substrate complying with EN 13238 are applicable if the density of the end use substrate is at least 75 % of the nominal value of the density of that standard substrate.

- meaning 2025 kg/m³ for a metallic substrate with a melting point equal to or greater than 500°C.

5. LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Trappes, le 23 juillet 2018
Trappes, July 23, 2018



Le Responsable de l'essai
The Responsible for test

Jeremy CIRET