



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLORES

Incoloro, Miel, Alerce, Olivo, Nogal,
Roble, Caoba.

TERMINACIÓN

Brillante.

DENSIDAD

0.85 ± 0.02 Kg/L

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

35 ± 2 %

VISCOSIDAD

50 – 60 KU a 25°C

TIEMPO DE SECADO

Secado Tacto: 3 – 4 hrs.
Secado Duro: 12 – 14 hrs.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aprox. 44 m² por galón por mano a
un espesor de 100 micrones
húmedos.

BARNIZ MARINO

CON DOBLE FILTRO UV, ANTITERMITAS, ANTI-HONGOS Y ALGAS
¼ galón | galón 3,785 L



Antitermitas



Filtro UV



Protección
climática

DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de resinas sintéticas y solventes seleccionados. Excelente protección para maderas interiores y exteriores. Forma películas elásticas de gran durabilidad resaltando la veta en forma natural, de fácil aplicaciones y alta resistencia a la luz solar. Desarrollado en 6 tonos y en versión incolora. Producto de fácil aplicación y listo para su uso. No necesita dilución.

BENEFICIOS

- Desarrollado especialmente para madera con alta exposición a las inclemencias del medio ambiente.
- Protege contra organismos vivos; contra hongos, termitas y algas.
- Protege contra los rayos UV; la madera no se oxida, estabilidad del color.
- Fácil de aplicar; no requiere mano de obra especializada.
- Disponible en 7 tonos traslucidos que permiten ver la veta natural de la madera.

USOS

Diseñado con el objetivo de dar protección a maderas con alta exposición a agentes dañinos causados por la intemperie, tanto en el exterior como en el interior. Para embellecer y/o restaurar maderas de exterior que necesiten protección, tales como vigas, pérgolas, pilares, rejas, corta vistas, shutters, pérgolas, decks, muebles, comedores y todo tipo de madera con exposición a la intemperie.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: agosto, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar mediante rodillo, brocha o pistola. Se recomienda brindar a la madera una primera mano diluida para aumentar la adherencia y la permanencia del producto en el sustrato.

VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de elaboración conservando en su envase original, tapado y a temperaturas entre 5 – 35°C. Si se observa la formación de una película sobrenadante en el producto se recomienda remover, agitar de forma habitual y seguir utilizándolo.

BARNIZ MARINO

CON DOBLE FILTRO UV, ANTITERMITAS, ANTI-HONGOS Y ALGAS
¼ galón | galón 3,785 L



Antitermitas



Filtro UV



Protección climática

APLICACIÓN

Maderas nuevas

1. Elimine la suciedad de la madera. La madera debe estar seca y libre de polvo, grasas o residuos.
2. Agite el envase antes de usar. Considerar la aplicación de una primera mano diluida entre 10% con aguarrás Passol para que el producto entre en la madera.
3. Cuando la primera mano está por secar (levemente pegajosa), aplicar una segunda mano directa.

Maderas antiguas, restauración

1. En caso de tener residuos, lije con grano 120 y luego suavice la superficie con grano 180. Elimine los residuos de polvo.
2. Agite el envase antes de usar. Considerar la aplicación de una primera mano diluida a 10% con aguarrás Passol para que el producto entre en la madera.
3. Cuando la primera mano está por secar (levemente pegajosa), aplicar una segunda mano directa.

Nota: Los materiales utilizados se deben limpiar con AGUARRÁS PASSOL. Mantenga el envase bien tapado para evitar la evaporación del contenido. El rendimiento y el secado pueden variar según la temperatura, espesor de la película y las características de la superficie, así también el color se puede ver afectado por la luminosidad y rugosidad de la madera, debido a que la madera es un componente vivo, con diferentes características de color, espesor, etc.

SEGURIDAD

Producto inflamable. No exponer el envase al sol o a altas temperaturas. No aplicar sobre equipos energizados, ni cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados. Evite el contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: agosto, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl