



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLOR

Negro, blanco, ocre, rojo R3020, gris R7040, gris R7012, amarillo R1023, verde R6005, azul R5017.

A pedido disponible: rojo R3001, naranja R2008, amarillo R1003, verde R6018, café R8011.

DENSIDAD

Negro 0.91 ± 0.02 Kg/L a 20°C
blanco 1.06 ± 0.02 Kg/L a 20°C
Colores 0.97 ± 0.05 Kg/L a 20°C

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 2 – 3 hrs.
Repintado: mínimo 12 hrs.
(Dependiendo de las condiciones ambientales).

VISCOSIDAD

70 – 90 KU a 25°C

MOLIENDA

6.0 – 7.0 Hegman.

ESMALTE SINTÉTICO

ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO NORMAL

GALÓN | LATA 5 gln.



Listo uso

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético Passol es un recubrimiento formulado a partir de resina alquídica y pigmentos seleccionados. Forma una película brillante y elástica. Posee buen poder cubriente, buena nivelación y resistencia a la intemperie.

Ofrece una óptima adherencia sobre metal, acero y otras superficies no metálicas. De fácil aplicación, diseñado para decorar y dar protección a los sustratos. Resistente al contacto de aceites y grasas minerales, pero no al contacto de soluciones ácidas, álcalis y solventes activos.

USOS

Para el decorado y la protección de mobiliario, estructura, equipos y maquinarias de múltiples orígenes como metal, madera, yeso, empastados, etc. De uso interior y exterior. No se recomienda para sustratos de inmersión permanente.

SEGURIDAD

Producto inflamable. No exponer el envase al sol o a altas temperaturas. No aplicar sobre equipos energizados, ni cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados. Evite contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Junio, 2023

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

TERMINACIÓN

Brillante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

56 ± 2 m² por galón por mano a 1
mils de espesor seco.

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

42.0 ± 5.0 %

DILUYENTE RECOMENDADO

Aguarrás o diluyente Sintético
Passol.

VIDA ÚTIL

12 meses, almacenado en un lugar
fresco y seco en su envase
original.

ESMALTE SINTÉTICO

ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO NORMAL

GALÓN | LATA 5 gln



Listo uso

APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Toda superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato.

Antes de la aplicación se recomienda preparar el metal con una capa de Anticorrosivo Alquid Passol.

Para maderas nuevas se recomienda aplicar una primera capa de Esmalte sintético Passol diluida para asegurar la penetración del producto en los poros y crear un punto de anclaje para la próxima capa.

- APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Agitar bien antes de usar. Para obtener una óptima adherencia, lije la superficie antes de aplicar.

Se recomienda diluir con aguarrás o diluyente sintético Passol según el requerimiento del método de aplicación a utilizar (brocha, rodillo, pistola, etc.).

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

El proceso de pintado no se debe efectuar con lluvia, niebla o llovizna, se recomienda efectuar la aplicación cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Junio, 2023

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl