



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

DENSIDAD

1.15 ± 0.02 Kg/L a 20°C

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 1 – 2 hrs.
Repintado: 6 – 8 hrs.
(Dependiendo de las condiciones ambientales).

VISCOSIDAD

90 – 110 KU a 25 °C

MOLIENDA

6.0 – 7.0 Hegman.

ESMALTE AL AGUA BASE NEUTRA

GALÓN 3.4 Lts. | TINETA 17 Lts.



Acción
antihongo



Hidrorrepelente



Uso Interior
y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura base agua, formulada con emulsión acrílica modificada de terminación satinada. Forma una película resistente que permite un acabado duradero en interiores y exteriores. Posee excelente nivelación, bajo olor y una alta resistencia a la intemperie. Se caracteriza por ser lavable y poseer una alta hidrorrepelencia. Base incolora para preparación de diferentes tonalidades.

BENEFICIOS

- Con acción antihongo.
- Rápido secado.
- Altamente hidrorrepelente.
- Resistente al frote húmedo (lavable).
- Forma película elastomérica, que impide fisuras en la película por leves movimientos estructurales.

USOS

Producto elaborado para tintometría, una vez aplicado es excelente para la protección de ambientes interiores y exteriores como baños, cocinas, piezas, fachadas, etc. Apto para la aplicación de múltiples superficies, como hormigón, estuco, ladrillo, empastados, yeso, fibrocemento, papel mural, etc., toda superficie alcalina.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

TERMINACIÓN

Satinada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

35 - 45 m² por galón por mano a 1 mil de espesor seco. (rendiendo especificado para producto original sin color).

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

30.0 ± 1.0 %

DILUYENTE RECOMENDADO

Agua.

VIDA ÚTIL

12 meses, almacenado en un lugar fresco, seco y en su envase original.

ESMALTE AL AGUA BASE NEUTRA

GALÓN 3.4 Lts. | TINETA 17 Lts.



Acción
antihongo



Hidrorrepelente



Uso Interior
y exterior

APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites, hongos, moho, polvo, pintura en mal estado y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato. Para repintar sobre superficies con brillo se debe lijar previamente.

- APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. Se recomienda agitar bien el contenido del envase antes de aplicar. El producto está listo para su uso, pero dependiendo de los requerimientos se puede diluir con agua.

Para obtener mejores resultados aplicar 2 a 3 manos dejando secar la superficie antes de volver a pintar. Las herramientas utilizadas en la aplicación se lavan con agua y jabón.

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar el proceso de pintado cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

SEGURIDAD

Producto no inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso contrario lavar con abundante agua por algunos minutos. Si se presenta irritación consultar a un médico.

Aplicar en lugares ventilados, de no ser posible, utilizar ventilación forzada.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl