



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLOR

Negro, blanco, ocre, rojo R3020, gris R7040, gris R7012, amarillo R1023, verde R6005, azul R5017.

A pedido disponible: rojo R3001, naranja R2008, amarillo R1003, verde R6018, café R8011.

DENSIDAD

Negro 1.00 ± 0.02 Kg/L a 20°C
Blanco 1.16 ± 0.02 Kg/L a 20°C
Colores 1.08 ± 0.05 Kg/L a 20°C

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 1/2 – 1 hrs.
Duro: 4 – 6 hrs.
Repintado: mínimo 5 hrs.
(Dependiendo de las condiciones ambientales).

VISCOSIDAD

70 – 90 KU a 25°C

MOLIENDA

6.0 – 7.0 Hegman.

ESMALTE S/R

ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO
GALÓN | LATA 5 gln.



Rápido
Secado



Listo uso

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético Passol es un recubrimiento formulado a partir de resina alquídica y pigmentos seleccionados. Forma una película brillante y elástica. Posee buen poder cubriente, buena nivelación, resistencia a la intemperie y un rápido secado que permite ser aplicado en superficies que requieran una rápida manipulación.

Ofrece una óptima adherencia sobre metal, acero y otras superficies no metálicas. De fácil aplicación, diseñado para decorar y dar protección a los sustratos. Resistente al contacto de aceites y grasas minerales, pero no al contacto de soluciones ácidas, álcalis y solventes activos.

USOS

Para el decorado y la protección de mobiliario, estructura, equipos y maquinarias de múltiples orígenes como metal, madera, yeso, empastados, etc. De uso interior y exterior. No se recomienda para sustratos en inmersión permanente.

SEGURIDAD

Producto inflamable. No exponer el envase al sol o a altas temperaturas. No aplicar sobre equipos energizados, ni cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados. Evite contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Enero, 2023

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

TERMINACIÓN

Brillante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

32 ± 2 m² por galón por
mano a 2 mils de espesor
seco.

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

42.0 ± 5.0 %

DILUYENTE RECOMENDADO

Xilol Passol.

VIDA ÚTIL

12 meses, almacenado en
un lugar fresco y seco en su
envase original.

ESMALTE S/R

ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO

GALÓN | LATA 5 gln



Rápido
Secado



Listo uso

APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Toda superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato.

Antes de la aplicación se recomienda preparar el metal con una capa de Anticorrosivo S/R Passol.

Para maderas nuevas se recomienda aplicar una primera capa de Esmalte S/R Passol diluida para asegurar la penetración del producto en los poros y crear un punto de anclaje para la próxima capa.

- APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Agitar bien antes de usar. Para obtener una óptima adherencia, lije la superficie antes de aplicar.

Se recomienda diluir con Xilol Passol según el requerimiento del método de aplicación a utilizar (brocha, rodillo, pistola, etc.).

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

El proceso de pintado no se debe efectuar con lluvia, niebla o llovizna, se recomienda realizar la aplicación cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Enero, 2023

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escríbanos a info@passol.cl

Esta versión anula la anterior. **Última revisión: Enero, 2023**

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl