



passol

## PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

### COLORES

Incoloro, Pino, Alerce, Caoba,  
Castaño, Nogal, Negro.

### TERMINACIÓN

Mate.

### VISCOSIDAD

11 ± 2 segundos en  
copa Ford # 4 a 20°C

### PESO ESPECÍFICO

Incoloro: 1,01 ± 0.02 g/ml a 20°C.  
Colores: 1,02 ± 0.02 g/ml a 20°C.

### SÓLIDOS EN VOLUMEN

6,3 ± 2%

### APLICACIÓN

Brocha, rodillo o esponja.

### ESPESOR SECO

15 µm

### TRANSFERENCIA

100 %

# FIBROTOP

**PROTECTOR CON COLOR PARA FIBROCEMENTO BASE ACUOSA**  
Galón | Tineta 4 gln.



Base Agua



Protección  
UV



Hidrorrepelente



No  
descascara



No requiere  
dilución

## DESCRIPCIÓN

Fibrotop es un impregnante protector en base acuosa, para sustratos de fibrocemento, en especial para Siding, fachada de hormigón y ladrillo, elaborado para uso interior y exterior, ideal para ambientes climáticos agresivos y alta exposición a la intemperie, altamente hidrorrepelente.

Su completa fórmula además previene y protege de daños producidos por acción de hongos, radiación ultra violeta, lluvias y humedad, lo que aumenta significativamente la vida útil del sustrato.

Fibrotop no forma película, penetra, protege y permite respirar y eliminar humedad interna, no se descascara, por lo que su mantención no requiere mano de obra especializada.

Disponibles en 6 variedades de colores y también en versión incolora, para mantener, embellecer y dar aspecto madera. Producto de fácil aplicación y listo para su uso. No necesita dilución. Producto no blanquea a bajas temperaturas.

## BENEFICIOS

- Desarrollado especialmente para embellecer y proteger el sustrato con alta exposición a las inclemencias climáticas.
- Hidrorrepelente.
- No se descascara.
- Resistencia UV.
- Difusión de vapor.
- No requiere de mano de obra especializada.
- Aspecto mate, no forma película y genera aspecto de madera, sin que se produzca manchado del sustrato.
- Protege contra Hongos y Algas.
- Producto con muy bajo olor.
- Fácil mantención; solo sacar el polvo y aplicar sobre sustrato seco.
- Puede resistir agua lluvia a las 24 hrs. de aplicado.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

**QUÍMICA PASSOL S.A.**

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite [www.passol.cl](http://www.passol.cl) o escribanos a [info@passol.cl](mailto:info@passol.cl)



passol

## PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

### RENDIMIENTO TEÓRICO

16 ± 2 m<sup>2</sup> por galón por mano.

### TIEMPO DE SECADO

Tacto: 10 - 20 minutos

Repintado: 1 a 2 Horas.

Dureza final: 7 días.

### DILUYENTE

No requiere dilución.

### DURACIÓN

24 meses, almacenado en un lugar fresco y seco en su envase original

# FIBROTOP

**PROTECTOR CON COLOR PARA FIBROCEMENTO BASE ACUOSA**

Galón | Tineta 4 gln.



Base Agua



Protección  
UV



Hidrorrepelente



No  
descascara



No requiere  
dilución

## USO

Diseñado con el objetivo de dar protección a sustratos de fibrocemento, fachada de hormigón y ladrillo con alta exposición a agentes dañinos causados por la intemperie, tanto en exterior como en interior.

## APLICACIÓN

Debido a que su aplicación es pareja, se recomienda no diluir, agitar bien antes de usar, utilizar para tal efecto, brocha, rodillo y/o esponja, dar una primera mano, dejar secar por 10 a 20 minutos y aplicar una segunda.

Nota: El tiempo de secado puede ser afectado por la humedad ambiental o el frío. Los materiales utilizados se deben limpiar con agua. Mantenga el envase bien tapado. El rendimiento y el secado pueden variar según la temperatura, espesor de la película y las características de la superficie, así también el color se puede ver afectado por la rugosidad del fibrocemento.

## SEGURIDAD

El producto se debe mantener en su envase original, en un lugar fresco y seco. Los componentes de este producto NO son inflamables. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Para más información consulte la hoja de datos de seguridad.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

**QUÍMICA PASSOL S.A.**

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite [www.passol.cl](http://www.passol.cl) o escribanos a [info@passol.cl](mailto:info@passol.cl)