



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLOR

Blanco.

DENSIDAD

1.40 ± 0.02 Kg/L a 25°C

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 1 – 2 hrs.

Repintado: 6 – 8 hrs.

(Dependiendo de las condiciones ambientales).

VISCOSIDAD

90 – 105 KU a 25 °C

MOLIENDA

6.0 – 7.0 Hegman.

LÁTEX PREMIUM BLANCO

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA
GALÓN | TINETA 4 gln.



Uso Interior
y exterior



Acción
antihongo



Rápido
Secado



Listo uso

DESCRIPCIÓN

Pintura acuosa formulada a base de una emulsión acrílica modificada, pigmentos seleccionados y aditivos de alta calidad, que forman una película flexible y resistente a la abrasión. Buen poder cubriente en una mano y de excelente rendimiento, fácil de aplicar y rápido secado. Puede ser usado en interior o exterior.

BENEFICIOS

- Listo para su uso.
- Con acción antihongo.
- Resistente a la abrasión.
- Altamente económico.
- Rápido secado, lo cual permite el uso inmediato de habitaciones.

USOS

Producto para la protección de ambientes interiores y exteriores como baños, cocinas, piezas, fachadas, etc. Apto para la aplicación de múltiples superficies, como hormigón, estuco, ladrillo, empastados, yeso, fibrocemento, papel mural, etc., toda superficie alcalina.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

TERMINACIÓN

Mate.

RENDIMIENTO TEÓRICO

45 m² por galón por mano a 1 mil de espesor seco.

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

30.0 ± 3.0 %

DILUYENTE RECOMENDADO

Agua.

VIDA ÚTIL

12 meses, almacenado en un lugar fresco ,seco y en su envase original.

LÁTEX PREMIUM BLANCO

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA
GALÓN | TINETA 4 gln



Uso Interior
y exterior



Acción
antihongo



Rápido
Secado



Listo uso

APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites, hongos, moho, polvo, pintura en mal estado y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato.

Para repintar sobre superficies con brillo se debe lijar previamente.

- APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. Se recomienda agitar bien el contenido del envase antes de aplicar.

El producto está listo para su uso, pero dependiendo de los requerimientos se puede diluir con agua.

Para obtener mejores resultados aplicar 2 manos dejando secar la superficie antes de volver a pintar.

Las herramientas utilizadas en la aplicación se lavan con agua y jabón.

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar el proceso de pintado cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

SEGURIDAD

Producto no inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso contrario lavar con abundante agua por algunos minutos. Si se presenta irritación consultar a un médico.

Aplicar en lugares ventilados, de no ser posible, utilizar ventilación forzada.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl