



PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

COLORES

Blanco y amarillo.

DENSIDAD

1.60± 0,02 Kg/L

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

52 ± 2 %

VISCOSIDAD

90 – 120 KU

MOLIENDA

6 – 7 Hegman

TIEMPO DE SECADO

Tacto: 10 – 15 min. (a 200 micrones húmedos).

Apto para tránsito: 20 – 25 min. (a 200 micrones húmedos).

TERMINACIÓN

Satinado.

PINTURA TRÁFICO ACRÍLICA CONTRASTE BASE AGUA

PINTURA ACRÍLICA PARA ALTO TRÁNSITO
galón 3,785 L | Tineta 4 gln.



Resistente
e a alto
tránsito



Resistente
a la
intemperie



Rápido
secado

DESCRIPCIÓN

Producto base agua, formulado a base de resina acrílica, aditivos de primera calidad y pigmentos libres de metales pesados. Pintura tráfico contraste acrílica base agua Passol, es un producto de excelente performance, rápido secado, gran adherencia y amigable con el medio ambiente, permitiendo tanto la dilución como la limpieza de herramientas con agua. Cumple con especificaciones MOP y los requisitos exigidos a las pinturas para demarcación horizontal del Manual de Carreteras.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado, 20 minutos apto para tránsito.
- Gran resistencia a la abrasión
- Muy buena resistencia a la intemperie
- Excelente adherencia
- Gran resistencia a la alcalinidad
- Buena resistencia al sangrado
- Producto no inflamable
- No amarillea.

USOS

Pintura de señalización, demarcación y mantención de vías de alto tránsito, especialmente recomendada para carreteras, aeropuertos, pasos peatonales, estacionamientos, etc.

Su excelente adherencia y gran resistencia hacen que su empleo sea el adecuado para múltiples sustratos como concreto, asfalto y otras superficies pavimentadas.

Se pueden obtener efectos reflectantes por proyección de microesferas de vidrio.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependerá del sistema de aplicación a utilizar, pero rinde aproximadamente 10 m²/galón por mano a espesor de 8 mils secos

DILUCIÓN

Producto listo uso, de ser necesaria su dilución utilizar agua según requerimiento para su aplicación.

OBSERVACIÓN

La pintura puede convertirse en reflectante mediante la proyección de microesferas de vidrio, ya sea mezclando con el producto o sembrando mecánica o manualmente.

VIDA ÚTIL

1 año a partir de la fecha de elaboración conservando en su envase original, tapado y a temperaturas entre 5 – 35°C

PINTURA TRÁFICO ACRÍLICA CONTRASTE BASE AGUA

PINTURA ACRÍLICA PARA ALTO TRÁNSITO
galón 3,785 L | tineta 4 gln.



Resistente
a alto
tránsito



Resistente
a la
intemperie



Rápido
secado

APLICACIÓN

Se debe homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites, además de restos de pintura anterior no compatible. Se recomienda barrer antes de realizar la aplicación.

El producto puede aplicarse directamente. En concreto u hormigones nuevos se deben eliminar las sales y eflorescencias producidas por el fraguado. No aplicar en concreto/hormigón que tenga un curado inferior a 28 días.

Condiciones de aplicación: Temperatura de aplicación Entre 5°C y 40°C. Máxima humedad relativa 80%. La temperatura del sustrato, será como mínimo 3°C por encima del punto de rocío calculado, para evitar problemas derivados por la condensación. Puede ser aplicado con brocha, rodillo, máquina pinta bandas airless, etc.

Considerar que los tiempos de secado se pueden ver afectados por factores como el espesor aplicado, humedad del ambiente, dilución efectuada, etc.

SEGURIDAD

Líquido inflamable. No exponer al sol o temperaturas superiores a 50°C. No usar cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados.

Evite contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl