



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLOR

Negro, gris, gris verdoso, rojo óxido y ocre.

DENSIDAD

1.25 ± 0.2 Kg/L a 20°C
aproximadamente.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 1 – 2 hrs.
Repintado: 12 hrs. mínimo
(Dependiendo de las condiciones ambientales).

VISCOSIDAD

80 – 100 KU a 25 °C

TERMINACIÓN

Mate.

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

35.0 ± 1.5 %

ANTICORROSIVO ALQUID

ANTICORROSIVO ALQUÍDICO DE SECADO NORMAL

¼ GALÓN | GALÓN | LATA 4 gln.



Protección del metal



Listo uso

DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de resina alquídica, pigmentos y aditivos especiales que le conceden propiedades anticorrosivas para la protección de metales a los agentes externos.

Anticorrosivo Alquid Passol es un producto monocomponente de fácil aplicación (brocha, pistola, rodillo, etc.). Posee buena adherencia y buen poder cubriente.

USOS

Recomendado para estructuras metálicas en ambiente urbano, no expuestas a condiciones industriales agresivas (ácidos o alcalinos) y entorno marino severo.

Puede ser utilizado como primera capa para Esmaltes sintéticos a base de aguarrás.

SEGURIDAD

Producto inflamable. No exponer el envase al sol o a altas temperaturas. No aplicar sobre equipos energizados, ni cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados. Evite contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Junio, 2023.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

RENDIMIENTO TEÓRICO

47 ± 3 m² por galón por mano a 1 mils de espesor seco.

DILUYENTE RECOMENDADO

Aguarrás o Diluyente Sintético Passol.

VIDA ÚTIL

12 meses, almacenado en un lugar fresco y seco en su envase original.

ANTICORROSIVO ALQUID

ANTICORROSIVO ALQUÍDICO DE SECADO NORMAL

¼ GALÓN | GALÓN | LATA 4 gln



Protección del metal



Listo uso

APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Toda superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas, aceites y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato.

- APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Agitar bien antes de usar. Para obtener una óptima adherencia, lije la superficie antes de aplicar.

Se recomienda diluir con Aguarrás o Diluyente Sintético Passol, dependiendo del tipo de aplicación, en las siguientes proporciones:

- ∴ Brocha, rodillo: 0.3 – 0.5 l/gl
- ∴ Pistola convencional: 0.8 – 1.5 l/gl

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

El proceso de pintado no se debe efectuar con lluvia, niebla o llovizna, se recomienda efectuar la aplicación cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Junio, 2023.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl