



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLOR

Negro, gris, gris verdoso, rojo óxido y ocre.

DENSIDAD

1.30 ± 0.03 Kg/L a 20°C aproximadamente.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 1/2 – 1 hrs.
Duro: 4 – 6 hrs. (Dependiendo de las condiciones ambientales).

VISCOSIDAD

70 – 90 KU a 25 °C

TERMINACIÓN

Mate.

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

50.0 ± 5.0 %

ANTICORROSIVO S/R

ANTICORROSIVO ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO

GALÓN | LATA 4 gln.



Rápido
Secado



Protección
del metal



Listo uso

DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de resina alquídica, pigmentos y aditivos especiales que le conceden propiedades anticorrosivas para la protección de metales a los agentes externos.

Anticorrosivo secado rápido Passol es un producto monocomponente de fácil aplicación (brocha, pistola, rodillo, etc.). Posee buena adherencia, buen poder cubriente y rápido secado que le permite ser aplicado en superficies que requieran una rápida manipulación.

USOS

Recomendado para estructuras metálicas de todo tipo como instalaciones industriales, equipos, maquinaria, etc., no es recomendable exponer a ambientes industriales agresivos (ácidos o alcalinos) y entorno marino severo.

Puede ser utilizado como primera capa para Esmaltes de secado rápido o Esmaltes sintéticos.

SEGURIDAD

Producto inflamable. No exponer el envase al sol o a altas temperaturas. No aplicar sobre equipos energizados, ni cerca de chispas, llamas o fuentes de ignición. Aplicar en ambientes ventilados. Evite contacto con los ojos y con la piel. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Enero, 2023.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

RENDIMIENTO TEÓRICO

38 ± 2 m² por galón por mano a 2 mils de espesor seco.

DILUYENTE RECOMENDADO

Xilol Passol.

VIDA ÚTIL

12 meses, almacenado en un lugar fresco y seco en su envase original.

ANTICORROSIVO S/R

ANTICORROSIVO ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO

GALÓN | LATA 4 gln



Rápido
Secado



Protección
del metal



Listo uso

APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Toda superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato.

- APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Agitar bien antes de usar. Para obtener una óptima adherencia, lije la superficie antes de aplicar.

Se recomienda diluir con Xilol Passol según el requerimiento del método de aplicación a utilizar (brocha, rodillo, pistola, etc.).

La aplicación debe efectuarse en capas homogéneas traslapando las pasadas y cruzando las manos.

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

El proceso de pintado no se debe efectuar con lluvia, niebla o llovizna, se recomienda efectuar la aplicación cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %. No se debe aplicar pintura cuando exista llovizna, neblina o amenaza de lluvia.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Enero, 2023.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escríbanos a info@passol.cl