

	Visuaalse ülekontrolli nõuded masinaga tugevussorteeritud materjalile (C24M)
Lahtine oks / oksaauk	Piirangud puuduvad.
Paksust mitteläbivad lõhed <sup>2</sup>	Polest paksusest väiksemaid lõhesid võib mitte arvestada <sup>3</sup> . Lõhe ei või olla pikem kui ¼ laua pikkusest.
Paksust läbivad lõhed <sup>2</sup>	Lubatud ainult otsalõhe, mis pole pikem kui laua laius.
Maksimaalne kõverus <sup>4</sup> 2 m pikkuse kohta	Pikikaardumus: 10 mm Serva pikikaardumus: 8 mm Keerdumus: 2 mm / 25 mm laiusel Kõmmeldumus: Piirangud puuduvad
Poomkant ja mehahnilised vigastused	Poomkant ei tohi olla suurem kui 1/3 pikkusest.
Vaigupesad	Piirangud puuduvad.
Sissekasvanud koor	Piirangud puuduvad.
Värvimuutus	Sine ja mädanik pole lubatud.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	18 ± 2 %
Pinnakvaliteet	<b>Hööveldamata pind</b> vastavalt standardis lubatud tolerantsidele: Paksuses ± 1 mm Laiuses ± 1 mm Pikkuses -0/+1 mm  <b>Hit ja miss</b> lubatud, kui mõõt kõigub standardis lubatu piires.
	<b>Sorteerimisel lubatud 5% kõrvalekalle ülekontrolli nõuetest.</b>  <sup>2</sup> Lõhede pikkus on seotud niiskussisaldusega ning seetõttu kehtivad antud piirid vaid sorteerimise ajal. <sup>3</sup> Lõhe sügavuse mõõtmiseks sobiv vahend on 0,2 mm lehtkaliiber. <sup>4</sup> Kuna kõverdumist mõjutab niiskussisaldus, on antud piirid kehtivad vaid sorteerimise ajal.