


PRIMACOL[®]
DECORATIVE

Let's Shine

±7,5m²



2



1-2 h



12 h

4 **English**

6 **Nederlands**

8 **Français**

10 **Deutsch**

12 **Español**

14 **Português**

16 **Italiano**

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks.

Highly absorbent or unevenly absorbent surfaces should be primed with a appropriate primer before applying Decobase.

Plan your work carefully to use up the prepared paint as soon as possible and no later than within 24 hours after mixing paint with glitter.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25 °C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

LET'S SHINE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A1/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

After opening the Let's shine bucket, stir the contents thoroughly. Then, pour glitter into the bucket and carefully but gently mix again, distributing the glitter evenly in the paint. Do not use a mechanical agitator when mixing paint with the glitter - this will damage the glitter particles.

Apply a generous amount of paint on the roller and distribute it on the substrate carefully and evenly, spreading the paint with vertical (up and down) movements. Use a microfibre medium-pile roller (11-13 mm) to paint large areas.

Finish each section of the painted surface by moving the roller always in the same direction. Once you start painting, do not take breaks and avoid touch-ups on a semi-dry surface.

Once the whole surface is finished, leave it to dry for about 4 hours.

After this time, apply a second coat in the same way as the first.

Once the painting is complete, let the wall dry for about 12 hours.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbereid met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht.

Plan het werk zorgvuldig zodat de bereide verf zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur wordt gebruikt.

Doe altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productiepartij. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5-25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

LETS' SHINE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/I/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.
Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraszka 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Na openen van de emmer Let's shine de inhoud grondig mengen. Giet nu glitter in de emmer en meng opnieuw, maar nu voorzichtig, zodat de glitter gelijkmatig door de verf wordt gemengd. Gebruik geen mechanische mixer om de glitters door de verf te mengen, anders raken de glitterdeeltjes beschadigd.

Breng een royale hoeveelheid verf aan op de roller en spreid deze zorgvuldig en gelijkmatig over de ondergrond in verticale bewegingen (op en neer). Gebruik een microvezelroller met middellange vezels (11-13 mm) voor het verven van grote gebieden.

Voltooi elke sectie van het geverfde oppervlak door de roller telkens in dezelfde richting te bewegen. Eenmaal begonnen met verven geen pauzes nemen en het halfdroge oppervlak niet retoucheren.

Zodra het hele oppervlak klaar is, circa 4 uur laten drogen.

Vervolgens een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze als de eerste.

Laat de muur het na afloop van het verven ongeveer 12 uur drogen.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase.

Planifiez soigneusement votre travail afin d'utiliser la peinture préparée le plus rapidement possible et au plus tard dans les 24 heures.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température comprise entre 5 et 25°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25 °C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

LETS'SHINE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / I/A base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants. Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Suprasiska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

APPLICATION

Après avoir ouvert le seau de Let's Shine, remuer soigneusement le contenu. Ensuite, verser les paillettes dans le seau et remuer à nouveau avec soin et en douceur, en répartissant les paillettes uniformément dans la peinture. Ne pas utiliser de malaxeur pour mélanger la peinture et les paillettes, car cela endommagerait les particules brillantes.

Appliquer une quantité généreuse de peinture sur le rouleau et la répartir soigneusement et uniformément sur le support, en étalant la peinture par des mouvements verticaux (de haut en bas). Pour couvrir de grandes surfaces utiliser un rouleau microfibre à poils moyens (de 11 à 13 mm).

Terminer chaque section peinte en passant toujours le rouleau dans le même sens. Une fois la peinture commencée, ne pas faire de pauses et éviter les retouches sur une surface semi-sèche.

Une fois la surface terminée, laisser sécher pendant environ 4 heures.

Passé ce temps, appliquer une deuxième couche de la même manière que la première.

Une fois la peinture terminée, laisser sécher le mur pendant environ 12 heures.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden.

Planen Sie Ihre Arbeit sorgfältig, um die vorbereitete Farbe so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden, zu verbrauchen.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5 - 25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25°C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

LETS'SHINE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Nach dem Öffnen des Let's Shine Eimers den Inhalt gründlich umrühren. Dann Glitzer in den Eimer geben und vorsichtig, aber sanft erneut mischen, um den Glitzer gleichmäßig in der Farbe zu verteilen. Verwenden Sie keinen mechanischen Rührer, wenn Sie Farbe mit Glitzer mischen - dies würde die Glitzerpartikel beschädigen.

Tragen Sie eine großzügige Menge Farbe auf den Roller auf und verteilen Sie sie vorsichtig und gleichmäßig, indem Sie die Farbe mit vertikalen (auf und ab) Bewegungen auftragen. Verwenden Sie einen Mikrofaser-Mittelflachroller (11-13 mm) zum Streichen großer Flächen.

Fertigen Sie jeden Abschnitt der gestrichenen Oberfläche ab, indem Sie den Roller immer in die gleiche Richtung bewegen.

Nachdem die gesamte Fläche fertig ist, lassen Sie sie etwa 4 Stunden trocknen.

Tragen Sie nach dieser Zeit einen zweiten Anstrich auf dieselbe Weise wie den ersten auf.

Sobald das Streichen abgeschlossen ist, lassen Sie die Wand etwa 12 Stunden trocknen.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase.

Planifique su trabajo cuidadosamente para usar la pintura preparada lo antes posible y no más tarde de en un plazo de 24 horas.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5- 25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25°C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

LET'S SHINE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/I/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Tras abrir el cubo de Let's Shine remueva bien el contenido. Entonces eche purpurina en el cubo y vuelva a mezclar con cuidado, distribuyendo la purpurina uniformemente en la pintura. No utilice un agitador mecánico al mezclar la pintura con la purpurina: esto dañaría las partículas de purpurina.

Aplique una cantidad generosa de pintura en el rodillo y distribúyala con cuidado y de manera uniforme por el sustrato, extendiendo la pintura con movimientos verticales (arriba y abajo). Utilice un rodillo de microfibra de pelo medio (11-13 mm) para pintar grandes áreas.

Acabe cada sección de la superficie pintada moviendo el rodillo siempre en la misma dirección. Una vez que haya empezado a pintar no haga pausas y evite retocar una superficie semiseca.

Una vez que toda la superficie esté acabada, déjela secar unas 4 horas.

Pasado este tiempo aplique una segunda capa de la misma forma que la primera.

Tras acabar de pintar deje la pared unas 12 horas hasta que se seque completamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase.

Planeie o seu trabalho com cuidado para usar a tinta preparada o mais rápido possível e, o mais tardar, dentro de 24 horas.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25°C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25°C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

LETS'SHINE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telephone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Depois de abrir o balde da Let's Shine, misture bem o conteúdo. Em seguida, despeje o glitter no balde e misture novamente com cuidado, mas suavemente, distribuindo o glitter uniformemente na tinta. Não use um agitador mecânico ao misturar tinta com o glitter - isso danificará as partículas de glitter.

Aplique uma quantidade abundante de tinta no rolo e distribua-a no substrato com cuidado e uniformemente, espalhando a tinta com movimentos verticais (para cima e para baixo). Use um rolo de microfibra de pilha média (11-13 mm) para pintar grandes áreas.

Finalize cada secção da superfície pintada movendo o rolo sempre na mesma direção. Depois de começar a pintar, não faça pausas e evite retoques numa superfície semi-seca.

Quando toda a superfície estiver terminada, deixe secar durante por cerca de 4 horas.

Após esse tempo, aplique uma segunda camada da mesma forma que a primeira.

Quando concluída da tinta, deixe secar a parede por cerca de 12 horas.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe.

Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo.

Pianificare attentamente il proprio lavoro per utilizzare la vernice preparata il prima possibile e non oltre 24 ore.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

LET'S SHINE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A1/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

APPLICAZIONE

Dopo aver aperto il secchio di vernice Let's Shine (brillante), mescolare accuratamente il contenuto. Quindi, versare il glitter nel secchio e mescolare di nuovo con attenzione ma delicatamente, distribuendo uniformemente il glitter nella vernice. Non utilizzare un agitatore meccanico quando si mescola la vernice con il glitter, ciò danneggerà le particelle di glitter.

Applicare una quantità abbondante di vernice sul rullo e distribuirla con cura e in modo uniforme sul substrato, distribuendo la vernice con movimenti verticali (su e giù). Utilizzare un rullo a pelo medio in microfibra (11-13 mm) per dipingere grandi aree.

Completate ogni sezione della superficie verniciata spostando il rullo sempre nella stessa direzione. Una volta che si inizia a verniciare, non fare pause ed evitare ritocchi su una superficie quasi asciutta.

Una volta terminata tutta la superficie, lasciarla asciugare per circa 4 ore.

Dopo questo tempo, applicare una seconda mano nello stesso modo della prima.

Una volta completata la verniciatura, lasciare asciugare la parete per circa 12 ore.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

***Warm regards,
Primacol Team***

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol