


PRIMACOL[®]
DECORATIVE

Metaliq

±10m²



3



1-2 h



24 h

4 **English**

6 **Nederlands**

8 **Français**

10 **Deutsch**

12 **Español**

14 **Português**

16 **Italiano**

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks. The product should be applied to completely smooth surfaces. Otherwise, scratches may occur.

Highly absorbent or unevenly absorbent surfaces should be primed with a appropriate primer before applying Decobase.

It is recommended to use tools with perfectly even and sharp edges. If necessary, the edge of the trowel can be sharpened with sandpaper 2000.

Tools should be washed frequently during work to avoid scratches on the decorated surface caused by the residue of the dried product.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25°C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

METALIQ PASTE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/I/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraszka 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

DECOBASE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains < 30 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraszka 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

METALIQ TOP

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/I/WB) 200 g/l, product contains max 10 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraszka 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

First step: DECOBASE

Paint the surface with Decobase paint. It will create a base coat similar to the effect's colour, reduce the consumption of Metaliq and ensure the best possible final result.

When dry, sand the wall gently with fine sandpaper and dust it off.

Second step: METALIQ PASTE

Open the bucket with Metaliq Paste and mix the contents thoroughly, preferably with a mechanical agitator at slow speed or alternatively, by hand.

Apply the paste with a Venetian trowel in horizontal and vertical movements to form a pattern. Work in stages on an area of max 0.5m² at a time. Repeat this process until the entire surface is covered and leave the wall to dry for about 12h.*

After this time, carefully sand the surface with fine sandpaper (180-200 grit), dust off and polish with a clean spatula guiding the tool vertically and horizontally.

**For Metaliq Patine effect, after the Metaliq Paste has dried, additionally apply Metaliq Patine in places with a venetian trowel. Then, as with other colours, after about 12 hours, sand the surface with fine sandpaper, dust off and polish the wall with a clean spatula.*

Third step: METALIQ TOP

Open Metaliq Top and mix the contents thoroughly.

Apply the product in a thin layer with a spatula, spreading it vertically and horizontally.

After covering the entire surface, let the wall dry completely, at least for 12 hours.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen. Het product moet worden aangebracht op geheel gladde ondergronden, anders kunnen er krassen ontstaan.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbereid met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht.

Aanbevolen wordt om gereedschap te gebruiken met perfect gelijke en scherpe randen. Indien nodig kan de rand van de troffel worden geslepen met schuurpapier met korrel 2000.

Gereedschap moet vaak worden afgewassen tijdens het werk om krassen op het gedecoreerde oppervlak door opgedroogde productresten te voorkomen.

Doet altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productiel partij. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5 - 25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

METALIQ PASTE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/1/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/1/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal < 30 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

METALIQ TOP

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/1/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Eerste stap: DECOBASE

Verf het oppervlak met Decobase verf. Deze verfcreëert een basislaag die op de kleur van de effectverf lijkt, het verbruik van Metaliq reduceert en voor het best mogelijke eindresultaat zorgt.

De muur nadrogen zachtjes schuren met fijn schuurpapier en afstoffen.

Tweede stap: METALIQ PASTE

Open de emmer met Metaliq Paste en meng de inhoud grondig, bij voorkeur met een mechanische mixer op lage snelheid of anders met de hand.

Breng de pasta aan met een Venetiaanse troffel.

Breng Metaliq Paste aan op de muur aan in horizontale en verticale bewegingen om een patroon te vormen. Werk in etappes op een gebied van max. 0,5 m² per keer. Herhaal dit proces totdat het volledige oppervlak bedekt is en laat de muur zo'n 12 uur drogen.*

Het oppervlak vervolgens voorzichtig schuren met fijn schuurpapier (korrel 180-200), afstoffen en in horizontale en verticale richting polijsten met een schone spatel.

** Voor het Metaliq Patine-effect kun je na het drogen van de Metaliq Paste nog plaatselijk kleine hoeveelheden Metaliq Patine aanbrengen met een Venetiaanse troffel. Vervolgens net als bij andere kleuren het oppervlak na ongeveer 12 uur schuren met fijn schuurpapier, afstoffen en polijsten met een schone spatel.*

Derde stap: METALIQ TOP

Open de Metaliq Top en meng de inhoud grondig

Breng het product in een dunne laag aan met een spatel en spreid het in horizontale en verticale richting.

Laat de volledig bedekte muur compleet drogen, ten minste 12 uur lang.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines. Appliquer le produit sur une surface parfaitement lisse. Sinon, des rayures peuvent apparaître.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase.

Il est recommandé d'utiliser des outils aux bords parfaitement réguliers et tranchants. Si nécessaire, le bord de la truelle peut être aiguisé avec du papier de verre 2000.

Les outils doivent être nettoyés fréquemment pendant le travail afin d'éviter les rayures sur la surface décorée causées par les résidus du produit séché.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température comprise entre 5 et 25°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25°C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

METALIQ PASTE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / I/À base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

DECOBASE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / a/À base d'eau) 30 g/l. Le produit contient < 30 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

METALIQ TOP

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / I/À base d'eau) 200 g/l. Le produit contient moins de 10 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

APPLICATION

Première étape: DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. La peinture créera une couche de base similaire à la couleur de l'effet, réduira la consommation de Metaliq et garantira le meilleur résultat final possible.

Après séchage, poncer légèrement le mur avec du papier de verre fin et le dépoussiérer.

Deuxième étape: METALIQ PASTE

Ouvrir le seau contenant la pâte, Metaliq Paste, et mélanger soigneusement le contenu, de préférence à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente ou à la main.

Appliquer la pâte à l'aide d'une truelle vénitienne en effectuant des mouvements horizontaux et verticaux pour créer un motif. Peindre par étapes sur une surface maximale de 0,5 m² à la fois. Répéter ce processus jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte et laisser le mur sécher pendant environ 12 heures.*

Ensuite, poncer soigneusement la surface avec du papier de verre fin (grain 180 à 200), dépoussiérer et lisser avec une spatule propre en guidant l'outil verticalement et horizontalement.

**Pour l'effet Metaliq Patine, après le séchage de Metaliq Paste, appliquer une petite quantité de Metaliq Patine par endroits à l'aide d'une truelle vénitienne. Ensuite, comme pour les autres couleurs, au bout de 12 heures environ, poncer la surface avec du papier de verre fin, dépoussiérer et polir le mur avec une spatule propre.*

Troisième étape: METALIQ TOP

Ouvrir Metaliq Top et mélanger soigneusement le contenu.

Appliquer le produit en fine couche à l'aide d'une spatule, en l'étalant verticalement et horizontalement.

Après avoir recouvert toute la surface, laisser sécher complètement le mur, au moins pendant 12 heures.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden. Das Produkt sollte auf vollständig glatte Oberflächen aufgetragen werden. Andernfalls können Kratzer entstehen.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden.

Es wird empfohlen, Werkzeug mit perfekt gleichmäßigen und scharfen Kanten zu verwenden. Falls erforderlich, kann man die Glätekellenkanten mit Sandpapier 2000 schärfen.

Das Werkzeug sollten während der Arbeit häufig gewaschen werden, um Kratzer auf der dekorierten Oberfläche zu vermeiden, die durch die Rückstände des bereits getrockneten Produkts verursacht werden.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5-25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

METALIQ PASTE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZ0 (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZ0 (Kat. A/a/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält < 30 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

METALIQ TOP

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZ0 (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält maximal 10 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Erster Schritt: DECOBASE

Bemalen Sie die Oberfläche mit Decobase-Farbe. Dies wird eine Grundbeschichtung ähnlich der Effektfarbe erzeugen, den Verbrauch von Metaliq reduzieren und das bestmögliche Endergebnis gewährleisten.

Wenn es trocken ist, schleifen Sie die Wand sanft mit feinem Schleifpapier und stauben Sie sie ab.

Zweiter Schritt: METALIQ PASTE

Öffnen Sie den Eimer mit Metaliq Paste und mischen Sie den Inhalt gründlich, vorzugsweise mit einem mechanischen Rührgerät bei niedriger Geschwindigkeit oder alternativ von Hand.

Tragen Sie die Paste mit einer venezianischen Kelle auf. Tragen Sie Metaliq Paste in horizontalen und vertikalen Bewegungen auf die Wand auf, um ein Muster zu bilden. Arbeiten Sie in Etappen auf einer Fläche von maximal 0,5 m² auf einmal. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist, und lassen Sie die Wand etwa 12 Stunden trocknen.*

Nach dieser Zeit, schleifen Sie die Oberfläche vorsichtig mit feinem Schleifpapier (180-200 Körnung), stauben Sie ab und polieren Sie mit einer sauberen Spachtel, wobei Sie das Werkzeug vertikal und horizontal führen.

** Für den Metaliq Patine-Effekt, nachdem die Metaliq Paste getrocknet ist, tragen Sie zusätzlich eine kleine Menge Metaliq Patine an Stellen mit einer venezianischen Kelle auf. Dann, wie bei anderen Farben, schleifen Sie nach etwa 12 Stunden die Oberfläche mit feinem Schleifpapier, stauben Sie ab und polieren Sie die Wand mit einer sauberen Spachtel.*

Dritter Schritt: METALIQ TOP

Öffnen Sie Metaliq Top und mischen Sie den Inhalt gründlich.

Tragen Sie das Produkt in einer dünnen Schicht mit einer Spachtel auf, und verteilen Sie es vertikal und horizontal.

Nachdem die gesamte Oberfläche bedeckt ist, lassen Sie die Wand vollständig trocknen, mindestens für 12 Stunden.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas. El producto deberá ser aplicado sobre superficies totalmente lisas. En otro caso pueden aparecer rayas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase.

Se recomienda utilizar herramientas con bordes perfectamente planos y afilados. Si es necesario, el borde de la paleta puede ser afilado con papel de lija 2000.

Las herramientas deberán ser limpiadas con frecuencia durante el trabajo para evitar rayas en la superficie decorada causadas por los restos del producto seco.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5- 25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25°C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

METALIQ PASTE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/I/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene < 30 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

METALIQ TOP

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/I/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene un máximo de 10 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Primer paso: DECOBASE

Pinte la superficie con pintura Decobase. Creará un revestimiento base similar al color del efecto, reducirá el consumo de Metaliq y garantizará el mejor resultado final posible.

Cuando esté seca, lije delicadamente la superficie con papel de lija y elimine el polvo.

Segundo paso: METALIQ PASTE

Abra el cubo de pasta Metaliq y mezcle bien el contenido, preferiblemente con un agitador mecánico a baja velocidad o bien a mano.

Aplique la pasta con una paleta veneciana con movimientos horizontales y verticales para crear un diseño. Trabaje por etapas en un área de un máximo de 0,5m² a la vez. Repita este proceso hasta que toda la superficie esté cubierta y deje que la pared se seque unas 12h.*

Pasado este tiempo lije con cuidado la superficie con papel de lija fino (grano 180-200), elimine el polvo y pula con una espátula limpia guiando la herramienta vertical y horizontalmente.

**Para un efecto Metaliq Patine, una vez que la Metaliq Paste se haya secado aplique adicionalmente una pequeña cantidad de Metaliq Patine en algunos lugares con una paleta veneciana. Entonces, al igual que con los demás colores, tras unas 12 horas lije la superficie con una lija fina, elimine el polvo y pula la pared con una espátula limpia.*

Tercer paso: METALIQ TOP

Abra Metaliq Top y mezcle bien el contenido.

Aplique el producto en una capa delgada con una espátula, extendiéndolo vertical y horizontalmente.

Tras cubrir la superficie completa deje que la pared se seque del todo al menos durante 12 horas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas. O produto deve ser aplicado em superfícies completamente lisas. Caso contrário, podem ocorrer arranhões.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase.

Recomenda-se o uso de ferramentas com bordas perfeitamente uniformes e afiadas. Se necessário, a borda da espátula pode ser afiada com lixa 2000.

As ferramentas devem ser lavadas com frequência durante o trabalho para evitar arranhões na superfície decorada causados pelo resíduo do produto seco.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25 °C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25 °C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

METALIQ PASTE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

DECOBASE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém < 30 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

METALIQ TOP

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém um máximo de 10 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Primeiro passo: DECOBASE

Pinte a superfície com tinta Decobase. Ela criará uma camada de base semelhante à cor do efeito, reduzirá o consumo da Metaliq e garantirá o melhor resultado possível.

Quando seca, lixe a parede suavemente com uma lixa fina e limpe-a.

Segundo passo: METALIQ PASTE

Abra o balde da Metaliq Paste e misture bem o conteúdo, de preferência com um agitador mecânico a baixa velocidade ou, alternativamente, à mão.

Aplique a pasta com uma espátula veneziana em movimentos horizontais e verticais para criar um padrão. Trabalhe numa área de cerca de 0,5 m² ao mesmo tempo. Repita este processo até que toda a superfície esteja coberta e deixe a parede secar por cerca de 12 horas.*

Após este tempo, lixe cuidadosamente a superfície com uma lixa fina (grão 180-200), retire o pó e pula com uma espátula limpa guiando a ferramenta vertical e horizontalmente.

**Para o efeito Metaliq Patine, após a Metaliq Paste ter secado, aplique adicionalmente uma pequena quantidade da Metaliq Patine em locais com uma espátula veneziana. Em seguida, tal como com outras cores, após cerca de 12 horas, lixe a superfície com uma lixa fina, retire o pó e pula a parede com uma espátula limpa.*

Terceiro passo: METALIQ TOP

Abra o Metaliq Top e misture bem o conteúdo.

Aplique o produto em camada fina com espátula, espalhando-o vertical e horizontalmente.

Depois de cobrir toda a superfície, deixe a parede secar completamente, pelo menos durante 12 horas.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe. Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane. Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente lisce. In caso contrario, potrebbero verificarsi graffi.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo.

Si consiglia di utilizzare utensili con spigoli perfettamente uniformi e affilati. Se necessario, il bordo della cazzuola può essere affilato con carta vetrata 2000.

Gli utensili devono essere lavati frequentemente durante il lavoro, per evitare graffi sulla superficie decorata, causati dai residui del prodotto essiccato.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

METALIQ PASTE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/I/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

DECOBASE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto contiene < 30 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

METALIQ TOP

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto ne contiene al massimo 10 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

APPLICAZIONE

Primo passo: DECOBASE

Veniciare la superficie con la vernice Decobase. Questa creerà un rivestimento base simile al colore dell'effetto, ridurrà il consumo di vernice Metaliq e garantirà il miglior risultato finale possibile.

Una volta asciutta, carteggiare delicatamente la parete con carta vetrata fine e spolverarla.

Secondo passo: METALIQ PASTE

Aprire il secchio con vernice Metaliq Paste (pasta metallica) e mescolare accuratamente il contenuto, preferibilmente a bassa velocità con un agitatore meccanico o, in alternativa, a mano.

Applicare la pasta con una cazzuola veneziana con movimenti orizzontali e verticali per creare un motivo. Lavorare in più fasi su un'area di max 0,5 m² alla volta. Ripetere questo processo fino a coprire l'intera superficie e lasciare asciugare la parete per circa 12 ore.*

Dopo questo periodo di tempo, carteggiare accuratamente la superficie con carta vetrata fine (grana 180-200), spolverare e levigare con una spatola pulita, conducendo l'utensile verticalmente e orizzontalmente.

**Per ottenere l'effetto Metaliq Patine, dopo che la Metaliq Paste si è asciugata, applicare con una cazzuola veneziana una piccola quantità di Metaliq Patine nei luoghi scelti. Quindi, come per altri colori, dopo circa 12 ore, carteggiare la superficie con carta vetrata fine, spolverare e levigare la parete con una spatola pulita.*

Terzo passo: METALIQ TOP

Aprire il Metaliq Top e mescolare accuratamente il contenuto.

Applicare il prodotto in uno strato sottile con una spatola, stendendolo verticalmente e orizzontalmente.

Dopo aver coperto l'intera superficie, lasciare asciugare completamente la parete per almeno 12 ore.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

***Warm regards,
Primacol Team***

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol