

PRIMACOL[®]
DECORATIVE

Modern Stone

±6m²



4



1-2 h



24 h

4 **English**

6 **Nederlands**

8 **Français**

10 **Deutsch**

12 **Español**

14 **Português**

16 **Italiano**

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks.

Highly absorbent or unevenly absorbent surfaces should be primed with a appropriate primer before applying Decobase.

Tools should be washed frequently during work to avoid scratches on the decorated surface caused by the residue of the dried product.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 25°C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

MODERN STONE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/l/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

DECORBASE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains < 30 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains max 20 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

First step: DECOBASE

Paint the surface with Decobase paint. It will create a base coat similar to the effect's colour, reduce the consumption of Modern Stone and ensure the best possible final result.

When dry, sand the wall gently with fine sandpaper and dust it off.

Second step: MODERN STONE

After opening the Modern Stone bucket, stir the contents thoroughly, preferably with a mechanical agitator at slow speed or alternatively by hand.

Start applying the paste from the top corner of the wall and move diagonally, extending the decorated surface.

Apply the product with a paint roller, spreading it in different directions. Then smooth the entire surface with a wide spatula to give the decoration a pattern.

Work on an area of about 0,5 m² at a time. Join the decorated areas together by working "wet on wet". The joints between each area will create an additional effect, so plan their placement carefully to obtain nice transitions.

Once the whole wall is finished, leave it to dry for about 12 hours. After this time, using a wide spatula, gently cut away any protruding parts, then sand them with fine sandpaper and dust off the wall.

Apply a second layer in the same way as the first starting also from the top of the wall, but from the opposite corner.

Once the painting is complete, leave the wall to dry again for about 12 hours. After this time, cut off the protruding parts, sand with fine sandpaper and dust off the wall. Then, carefully polish the surface with a clean spatula to create an effect of depth.

Third step: VARNISH

As the last step, protect the wall with PRIMACOL[®] DECORATIVE varnish by spreading it in different directions with a roller and leave it for at least 12 hours, until completely dry.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbereid met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht.

Gereedschap moet vaak worden afgewassen tijdens het werk om krassen op het gedecoreerde oppervlak door opgedroogde productresten te voorkomen.

Doet altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productielot. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5 - 25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 25°C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

MODERN STONE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

DECOCASE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal < 30 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal 20 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Eerste stap: DECOBASE

Verf het oppervlak met Decobase verf. Deze verfcreëert een basislaag die op de kleur van de effectverf lijkt, het verbruik van Modern Stone reduceert en voor het best mogelijke eindresultaat zorgt. De muur nadrogen zachtjes schuren met fijn schuurpapier en afstoffen.

Tweede stap: MODERN STONE

Open de emmer met Modern Stone en meng de inhoud grondig, bij voorkeur met een mechanische mixer op lage snelheid of anders met de hand.

Begin met het aanbrengen van de pasta in de bovenhoek van de muur en werk in diagonale richting.

Breng het product aan met een verfroller en spreid het uit in verschillende richtingen. Strijk het gehele oppervlak vervolgens glad met een brede spatel om de decoratie een patroon te geven.

Bewerk per keer een gebied van circa 0,5 m². Verbind de gedecoreerde gebieden volgens de methode nat-op-nat. De grenzen tussen de gebieden geven een extra effect; plan deze daarom zorgvuldig voor mooie overgangen.

Zodra de hele muur klaar is, deze circa 12 uur laten drogen. Gebruik vervolgens een brede spatel, snijd uitstekende delen weg, schuur de muur met fijn schuurpapier en stof deze af.

Breng op analoge wijze een tweede laag aan. Begin weer bovenaan de muur maar nu in de andere hoek.

De muur na afloop van het verven ongeveer 12 uur laten drogen. Vervolgens de uitstekende delen wegsnijden, schuren met fijn schuurpapier en de muur afstoffen.

Polijst het oppervlak tot slot met een schone spatel voor een diepte-effect.

Derde stap: VERNIS

De laatste stap is de muur een beschermende laag PRIMACOL® DECORATIVE vernis te geven door het met een roller in verschillende richtingen te bewegen en ten minste 12 uur te laten rusten tot het volledig is opgedroogd.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase.

Les outils doivent être nettoyés fréquemment pendant le travail afin d'éviter les rayures sur la surface décorée causées par les résidus du produit séché.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température comprise entre 5 et 25°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 25°C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

MODERN STONE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / I/a base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

DECOBASE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / a/À base d'eau) 30 g/l. Le produit contient < 30 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / a/À base d'eau) 30 g/l. Le produit contient moins de 20 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

APPLICATION

Première étape: DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. La peinture créera une couche de base similaire à la couleur de l'effet, réduira la consommation de Modern Stone et garantira le meilleur résultat final possible.

Après séchage, poncer légèrement le mur avec du papier de verre fin et le dépoussiérer.

Deuxième étape: MODERN STONE

Après avoir ouvert le seau de Modern Stone, mélanger soigneusement le contenu, de préférence à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente ou à la main.

Commencer à appliquer la pâte à partir de l'angle supérieur du mur et se déplacer en diagonale en étendant la surface décorée.

Appliquer le produit au rouleau, en l'étalant dans différentes directions. Lisser ensuite toute la surface à l'aide d'une spatule large pour donner un motif à la décoration.

Peindre par étapes sur une surface d'environ 0,5 m² à la fois. Relier les zones décorées en utilisant la technique « mouillé sur mouillé ». Les joints entre les différentes zones créeront un effet supplémentaire, il convient donc de planifier leur positionnement avec soin pour obtenir de belles transitions.

Une fois l'ensemble du mur recouvert, laisser sécher pendant au moins 12 heures. Après ce temps, à l'aide d'une spatule large, découper délicatement les parties qui dépassent, puis les poncer avec du papier de verre fin et dépoussiérer le mur. Appliquer une deuxième couche de la même manière que la première en commençant également par le haut du mur, mais en partant de l'angle opposé. Une fois l'opération terminée, laisser sécher le mur pendant environ 12 heures. Après ce temps, couper les parties saillantes, poncer avec du papier de verre fin et dépoussiérer le mur.

Ensuite, lisser soigneusement la surface avec une spatule propre pour créer un effet de profondeur.

Troisième étape: VERNIS

La dernière étape consiste à protéger le mur avec du vernis PRIMACOL® DECORATIVE en l'étalant dans différentes directions à l'aide d'un rouleau et en le laissant pendant au moins 12 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden.

Das Werkzeug sollten während der Arbeit häufig gewaschen werden, um Kratzer auf der dekorierten Oberfläche zu vermeiden, die durch die Rückstände des bereits getrockneten Produkts verursacht werden.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5-25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebinde bei 5 - 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

MODERN STONE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/a/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

DECOCASE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/a/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält maximal 20 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/a/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält maximal 20 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Erster Schritt: DECOBASE

Bemalen Sie die Oberfläche mit Decobase-Farbe. Dies wird eine Grundbeschichtung ähnlich der Effektfarbe erzeugen, den Verbrauch von Modern Stone reduzieren und das bestmögliche Endergebnis gewährleisten. Wenn es trocken ist, schleifen Sie die Wand sanft mit feinem Schleifpapier und stauben Sie sie ab.

Zweiter Schritt: MODERN STONE

Nach dem Öffnen des Modern Stone Eimers den Inhalt gründlich umrühren, vorzugsweise mit einem mechanischen Rührgerät bei niedriger Geschwindigkeit oder alternativ von Hand.

Beginnen Sie, die Paste von der oberen Ecke der Wand diagonal aufzutragen und die dekorierte Fläche zu erweitern.

Tragen Sie das Produkt mit einem Farbroller auf und verteilen Sie es in verschiedene Richtungen. Dann glätten Sie die gesamte Oberfläche mit einem breiten Spachtel, um dem Dekor ein Muster zu geben.

Arbeiten Sie jeweils auf einer Fläche von etwa 0,5 m². Fügen Sie die dekorierten Bereiche zusammen, indem Sie "nass auf nass" arbeiten. Die Fugen zwischen den Bereichen erzeugen einen zusätzlichen Effekt, planen Sie daher ihre Platzierung sorgfältig, um schöne Übergänge zu erhalten.

Sobald die gesamte Wand fertig ist, lassen Sie sie etwa 12 Stunden trocknen. Schneiden Sie nach dieser Zeit mit einem breiten Spachtel vorsichtig alle hervorstehenden Teile ab, schleifen Sie sie dann mit feinem Schleifpapier und entstauben Sie die Wand.

Tragen Sie eine zweite Schicht genauso auf wie die erste. Beginnen Sie auch von der oberen Wand, aber von der gegenüberliegenden Ecke.

Nachdem das Streichen abgeschlossen ist, lassen Sie die Wand erneut etwa 12 Stunden trocknen. Schneiden Sie nach dieser Zeit die hervorstehenden Teile ab, schleifen Sie sie mit feinem Schleifpapier und entstauben Sie die Wand.

Dann polieren Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem sauberen Spachtel, um einen Tiefeneffekt zu erzeugen.

Dritter Schritt: LACK

Als letzten Schritt schützen Sie die Wand mit PRIMACOL® DECORATIVE Lack, indem Sie ihn mit einem Roller in verschiedene Richtungen auftragen und ihn mindestens 12 Stunden trocknen lassen, bis er vollständig trocken ist.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase.

Las herramientas deberán ser limpiadas con frecuencia durante el trabajo para evitar rayas en la superficie decorada causadas por los restos del producto seco.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5- 25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 25 °C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

MODERN STONE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/i/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene < 30 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene un máximo de 20 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Primer paso: DECOBASE

Pinte la superficie con pintura Decobase. Creará un revestimiento base similar al color del efecto, reducirá el consumo de Modern Stone y garantizará el mejor resultado final posible.

Cuando esté seca, lije delicadamente la superficie con papel de lija y elimine el polvo.

Segundo paso: MODERN STONE

Tras abrir el cubo de Modern Stone, mezcle bien el contenido, preferiblemente con un agitador mecánico a baja velocidad o bien a mano.

Comience a aplicar la pasta desde la esquina superior de la pared y muévase diagonalmente, extendiendo la superficie decorada.

Aplique el producto con un rodillo de pintura, extendiéndolo en diferentes direcciones. Entonces alise toda la superficie con una espátula ancha para darle un diseño a la decoración.

Trabaje en un área de unos 0,5m² a la vez. Una las áreas decoradas trabajando en "mojado sobre mojado". Las uniones entre las áreas crearán un efecto adicional, así que planifique su situación con cuidado para obtener unas bonitas transiciones.

Una vez que toda la pared esté acabada, déjela secar unas 12 horas. Pasado este tiempo, usando una espátula ancha, corte con cuidado cualquier parte sobresaliente, entonces líjelas con papel de lija fino y elimine el polvo de la pared.

Aplique una segunda capa de la misma forma que la primera, también desde la parte de arriba de la pared, pero desde la esquina opuesta.

Una vez que se haya completado la pintura, deje que la pared se seque otra vez durante unas 12 horas. Pasado este tiempo, corte las parte sobresalientes, lije con papel de lija fino y elimine el polvo de la pared.

Entonces pula con cuidado la superficie con una espátula limpia para crear un efecto de profundidad.

Tercer paso: BARNIZ

Como último paso, proteja la pared con el barniz PRIMACOL® DECORATIVE extendiéndolo en diferentes direcciones con un rodillo y déjelo durante al menos 12 horas hasta que se seque totalmente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase.

As ferramentas devem ser lavadas com frequência durante o trabalho para evitar arranhões na superfície decorada causados pelo resíduo do produto seco.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25 °C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5 - 25 °C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

MODERN STONE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças. Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

DECOBASE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém < 30 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém um máximo de 20 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Primeiro passo: DECOBASE

Pinte a superfície com tinta Decobase. Ela criará uma camada de base semelhante à cor do efeito, reduzirá o consumo da Modern Stone e garantirá o melhor resultado possível.

Quando seca, lixe a parede suavemente com uma lixa fina e limpe-a.

Segundo passo: MODERN STONE

Depois de abrir o balde da Modern Stone, misture bem o conteúdo, de preferência com um agitador mecânico a baixa velocidade ou, alternativamente, à mão.

Comece a aplicar a pasta a partir do canto superior da parede e mova-se na diagonal estendendo a superfície decorada.

Aplique o produto com um rolo da tinta, espalhando-o em diferentes direções. Em seguida, alise toda a superfície com uma espátula larga para dar um padrão à decoração.

Trabalhe numa área de cerca de 0,5 m² ao mesmo tempo. Junte as áreas decoradas trabalhando "molhado sobre molhado". As juntas entre cada área criarão um efeito adicional, portanto, planeie a sua colocação com cuidado para obter boas transições.

Quando toda a parede estiver terminada, deixe secar por cerca de 12 horas. Após esse tempo, usando uma espátula larga, corte suavemente as partes salientes e lixe-as com uma lixa fina e retire o pó da parede.

Aplique uma segunda camada da mesma forma que a primeira, partindo também da parte superior da parede, mas do canto oposto.

Quando concluída a tinta, deixe secar por cerca de 12 horas. Após esse tempo, corte suavemente as partes salientes e lixe-as com uma lixa fina e retire o pó da parede.

Em seguida, pule cuidadosamente a superfície com uma espátula limpa para criar um efeito de profundidade.

Terceiro passo: VERNIZ

Como última etapa, proteja a parede com verniz PRIMACOL® DECORATIVE espalhando-o em diferentes direções com um rolo e deixe-o por pelo menos 12 horas até secar completamente.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe. Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo.

Gli utensili devono essere lavati frequentemente durante il lavoro, per evitare graffi sulla superficie decorata, causati dai residui del prodotto essiccato.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5 - 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

MODERN STONE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/I/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

DECOBASE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto contiene < 30 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

CLEAR DECORATIVE LACQUER

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto ne contiene al massimo 20 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

APPLICAZIONE

Primo passo: DECOBASE

Verniciare la superficie con la vernice Decobase. Questa creerà un rivestimento base simile al colore dell'effetto, ridurrà il consumo di vernice Modern Stone e garantirà il miglior risultato finale possibile.

Una volta asciutta, carteggiare delicatamente la parete con carta vetrata fine e spolverarla.

Secondo passo: MODERN STONE

Dopo aver aperto il secchio di Modern Stone (pietra moderna), mescolare accuratamente il contenuto, preferibilmente a bassa velocità, con un agitatore meccanico o in alternativa a mano.

Iniziare ad applicare la pasta dall'angolo superiore della parete e spostarsi diagonalmente, estendendo la superficie decorata.

Applicare il prodotto con un rullo per vernice, distribuendola in diverse direzioni. Quindi levigare l'intera superficie con un'ampia spatola per dare alla decorazione un motivo.

Lavorare su un'area di circa 0,5 m² alla volta. Unire le aree decorate lavorando "bagnato su bagnato". Le giunzioni tra ciascuna area creeranno un effetto aggiuntivo, pertanto pianificare attentamente il loro posizionamento per ottenere transizioni piacevoli.

Una volta terminata l'intera parete, lasciarla asciugare per circa 12 ore. Dopo questo periodo di tempo, usando una spatola larga, tagliare delicatamente tutte le parti sporgenti, quindi carteggiarle con carta vetrata fine e spolverare la parete.

Applicare un secondo strato allo stesso modo del primo, partendo anche dalla parte superiore della parete, ma dall'angolo opposto.

Una volta completata la verniciatura, lasciare asciugare nuovamente la parete per circa 12 ore. Dopo questo periodo di tempo, rimuovere le parti sporgenti, carteggiare con carta vetrata fine e spolverare la parete.

Quindi, levigare accuratamente la superficie con una spatola pulita per creare un effetto di profondità.

Terzo passo: VERNICE

Come ultimo passaggio, proteggere la parete con la vernice PRIMACOL® DECORATIVE, stendendola in diverse direzioni con un rullo e lasciandola asciugare per almeno 12 ore, fino a completa asciugatura.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

***Warm regards,
Primacol Team***

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol