


PRIMACOL[®]
DECORATIVE

Polaris

±7 m²



2



1-2 h



24 h

4 **English**

6 **Nederlands**

8 **Français**

10 **Deutsch**

12 **Español**

14 **Português**

16 **Italiano**

TECHNICAL INFORMATION

The substrate should be clean, degreased, even, stable and uncracked. Fresh cement and lime-cement plasters should be seasoned for at least 4 weeks.

Highly absorbent or unevenly absorbent surfaces should be primed with a appropriate primer before applying Decobase.

Always test the product before use on the main surface. The effect obtained depends on many factors, such as substrate preparation, tools used, application technique. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

It is recommended to decorate the surface with products from one production batch. Otherwise, the contents of all packages must be mixed together in one container.

Painting should be carried out at a temperature of 5 - 25°C, avoiding direct sunlight on the painted surface.

The product should be stored in a tightly closed original container at 5 - 30 °C and out of the reach of children. Do not expose it to sunlight. Protect from freezing.

POLARIS

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/l/WB) 200 g/l, product contains < 200 g/l. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

DECORBASE

Treated article. Contains: C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. VOC limit (cat. A/a/WB) 30 g/l, product contains < 30 g/l. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not enter product remains into the sewage system. Dispose of contents/container in a licensed waste disposal facility. Keep out of reach of children.

Manufacturer: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Poland phone: 85 733 66 41

APPLICATION

First step: DECOBASE

Paint the surface with Decobase paint. It will create a base coat similar to the effect's colour, reduce the consumption of Polaris and ensure the best possible final result. When dry (after 5-8 hours), sand the wall gently with fine sandpaper and dust it off afterwards.

Second step: POLARIS

After opening the Polaris bucket, stir the contents thoroughly.

Start applying the product from the top corner of the wall and move diagonally extending the decorated surface.

Apply the paint with a venetian trowel, spreading it in different directions.

Work on small areas at a time using the "wet-on-wet" method. The thickness of the applied layer should not exceed 1 mm.

Before the wall dries completely, smooth it with the edge of a clean venetian trowel in different directions. This will emphasise the Polaris effect, especially the satin reflections. Repeat the process until the desired decorative effect is achieved.

When finished, leave the wall for about 24 hours, until completely dry.

If you find it necessary, you can apply a second coat of paint, also starting from the top of the wall, but from the opposite corner.

TECHNISCHE INFORMATIE

De ondergrond moet schoon, ontvet, egaal, stabiel en barstvrij zijn. Vers cement en kalkcementpleister moet ten minste 4 weken drogen.

Sterk absorberende of niet gelijkmatig absorberende oppervlakken moet worden voorbereid met een geschikte primer voordat Decobase wordt aangebracht.

Doe altijd een test voordat je begint aan het hoofdoppervlak. Het verkregen effect hangt af van vele factoren zoals de voorbereiding van de ondergrond, gebruikte gereedschappen en de schildertechniek. De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuist productgebruik.

Aanbevolen wordt om het oppervlak te decoreren met producten uit één productielijn. Als dit niet mogelijk is, moet de inhoud van alle verpakkingen worden vermengd in één bak.

Het schilderen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur van 5-25°C. Vermijd direct zonlicht op het geschilderde oppervlak.

Het product bewaren in de goed afgesloten, originele houder bij een temperatuur van 5 - 30 °C en buiten bereik van kinderen. Niet blootstellen aan zonlicht. Beschermen tegen vorst.

POLARIS

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/l/VB) 200 g/l. Dit product bevat maximaal < 200 g/l. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Met biocide behandeld voorwerp. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Limiet VOS (cat. A/a/VB) 30 g/l. Dit product bevat maximaal < 30 g/l. Opgelet! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels ontstaan. Adem de aerosol of de nevel niet in. Productresten niet weggieten in de riolering. Inhoud/verpakking in de gepaste afvalcontainers gooien in overeenstemming met de nationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen tel.: 85 733 66 41

AANBRENGEN

Eerste stap: DECOBASE

Verf het oppervlak met Decobase verf. Dit creëert een basislaag voor verdere werkzaamheden in een kleur die lijkt op die van het effect' en zorgt voor een optimaal eindresultaat. De muur na drogen voorzichtig schuren met fijn schuurpapier en vervolgens afstoffen.

Tweede stap: POLARIS

Na het openen van de emmer Polaris de inhoud zorgvuldig mengen.

Begin met verven in de bovenhoek van de muur en werk in diagonale richting.

Breng het product aan met een Venetiaanse troffel en spreid het uit in verschillende richtingen.

Bewerk kleine gebieden per keer volgens de nat-op-nat-methode. De dikte van de aangebrachte verflaag mag maximaal 1 mm zijn.

De verflaag, voordat deze volledig opgedroogd is, met de rand van een schone Venetiaanse troffel in verschillende richtingen gladstrijken. Dit versterkt het Polaris-effect en met name de satijnen spiegeling.

Herhaal het proces tot het gewenste decoratieve effect bereikt is en laat de muur daarna nog minstens 24 uur drogen

Als je het nodig vindt, kun je een tweede laag verf aanbrengen, ook beginnend vanaf de bovenkant van de muur, maar dan vanuit de tegenoverliggende hoek.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le support doit être propre, dégraissé, régulier, stable et non fissuré. Les enduits de ciment et de chaux-ciment frais doivent sécher pendant au moins 4 semaines.

Les surfaces très absorbantes ou inégalement absorbantes doivent être apprêtées à l'aide d'un apprêt approprié avant l'application de Decobase.

Toujours effectuer un essai avant d'utiliser le produit sur la surface principale. L'effet obtenu dépend de nombreux facteurs, tels que la préparation du support, les outils utilisés, la technique d'application. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.

Il est recommandé de décorer la surface avec des produits issus du même lot de production. Le cas échéant, le contenu de tous les emballages doit être mélangé dans un seul récipient.

Peindre à une température comprise entre 5 et 25°C, en évitant l'exposition directe de la surface peinte à la lumière du soleil.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, à une température comprise entre 5 et 30°C et hors de portée des enfants. Ne pas l'exposer à la lumière du soleil. Protéger contre le gel.

POLARIS

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A / I/À base d'eau) 200 g/l. Le produit contient < 200 g/l. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

DECOBASE

Article traité. Contient: C(M)IT/MIT (3:1). Contient la masse post-réaction de 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3- one (3: 1); 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Peut produire une réaction allergique. Limite de COV (cat. A /a/À base d'eau) 30 g/l. Le produit contient < 30 g/l. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillards. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts. Éliminer le contenu / l'emballage aux bacs à déchets appropriés, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Fabricant: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Pologne Tél.: 85 733 66 41

APPLICATION

Première étape: DECOBASE

Peindre la surface avec la peinture Decobase. La peinture créera une couche de base similaire à la couleur de l'effet, réduira la consommation de Polaris et garantira le meilleur résultat final possible. Après séchage, poncer légèrement le mur avec du papier de verre fin et le dépoussiérer ensuite.

Deuxième étape: POLARIS

Après avoir ouvert le seau Polaris, remuer soigneusement le contenu.

Commencer à appliquer le produit à partir de l'angle supérieur du mur et se déplacer en diagonale, en étendant la surface décorée.

Appliquer la peinture à l'aide d'une truelle vénitienne, en l'étalant dans différentes directions.

Appliquer par étapes sur de petites surfaces en utilisant la technique "mouillé sur mouillé". La couche appliquée ne doit pas dépasser 1 mm d'épaisseur.

Avant que le mur ne soit complètement sec, le lisser avec le bord d'une truelle vénitienne propre en la guidant dans différentes directions. Cela permet d'accentuer l'effet Polaris, en particulier ses reflets satinés. Répéter l'opération jusqu'à l'obtention de l'effet décoratif souhaité.

Une fois l'opération terminée, laisser le mur reposer pendant environ 24 heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez appliquer une deuxième couche de peinture, en commençant également par le haut du mur, mais en partant de l'angle opposé.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Untergrund sollte sauber, entfettet, eben, stabil und frei von Rissen sein. Frische Zement- und Kalk-Zement-Putze sollten mindestens 4 Wochen lang abgelagert werden.

Stark saugfähige oder nicht gleichmäßig saugfähige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Decobase mit einem geeigneten Primer grundiert werden.

Testen Sie immer das Produkt, bevor Sie es auf der Hauptfläche auftragen. Der erzielte Effekt hängt von vielen Faktoren, z.B. von der Vorbereitung des Untergrunds, den verwendeten Werkzeugen und der Auftragstechnik, ab. Der Hersteller haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts.

Es wird empfohlen, die Oberfläche mit Produkten aus derselben Produktionscharge zu beschichten. Andernfalls muss der Inhalt aller Packungen in einem Behälter zusammengemischt werden.

Die Farbe sollte bei einer Temperatur von 5-25°C aufgetragen werden, wobei direkte Sonneneinstrahlung auf die beschichtete Oberfläche zu vermeiden ist.

Das Produkt sollte in einem fest verschlossenen Originalgebilde bei 5-30°C und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Vor Sonnenlicht schützen. Vor dem Einfrieren schützen.

POLARIS

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/I/VB): 200 g/l. Das Produkt enthält < 200 g/l. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. LZO (Kat. A/a/VB): 30 g/l. Das Produkt enthält < 30 g/l. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Produktreste nicht in die Kanalisation zuführen. Inhalt/Behälter in ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter entsorgen, in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hersteller: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polen Tel.: 85 733 66 41

ANWENDUNG

Erster Schritt: DECOBASE

Streichen Sie die Oberfläche mit Decobase Farbe. Sie wird eine Grundschicht ähnlich der Farbe des Effekts schaffen, den Verbrauch von Polaris reduzieren und das bestmögliche Endergebnis sicherstellen. Wenn die Farbe trocken ist, schleifen Sie die Wand vorsichtig mit feinem Schleifpapier und entstauben Sie sie anschließend.

Zweiter Schritt: POLARIS

Nach dem Öffnen des Polaris Eimers den Inhalt gründlich umrühren.

Beginnen Sie mit dem Auftragen des Produkts von der oberen Ecke der Wand und bewegen Sie sich diagonal, um die dekorierte Fläche zu erweitern.

Tragen Sie das Produkt mit einer venezianischen Kelle auf und verteilen Sie es in verschiedene Richtungen.

Arbeiten Sie jeweils an kleinen Bereichen mit der "Nass-auf-Nass"-Methode. Die Dicke der aufgetragenen Schicht sollte 1 mm nicht überschreiten.

Bevor die Oberfläche vollständig trocknet, glätten Sie sie mit der Kante einer sauberen venezianischen Kelle in verschiedene Richtungen. Dadurch wird der Polaris-Effekt, insbesondere die Satinreflexionen, hervorgehoben.

Wiederholen Sie den Prozess, bis der gewünschte dekorative Effekt erreicht ist, und lassen Sie die Wand mindestens 24 Stunden trocknen, bis sie vollständig trocken ist.

Wenn Sie es für notwendig halten, können Sie eine zweite Schicht Farbe auftragen, beginnen Sie auch von der oberen Wand, aber von der gegenüberliegenden Ecke.

INFORMACIÓN TÉCNICA

El sustrato deberá estar limpio, desengrasado, ser liso, estable y no tener grietas. Los revestimientos de cemento fresco y de cal y cemento deberán dejarse madurar durante al menos 4 semanas.

Las superficies muy absorbentes o no igualmente absorbentes deben ser imprimadas con una imprimación adecuada antes de aplicar Decobase.

Pruebe siempre el producto antes de utilizarlo en la superficie principal. El efecto obtenido depende de muchos factores, tales como la preparación del sustrato, las herramientas utilizadas, la técnica de aplicación. El fabricante no es responsable de un uso indebido del producto.

Se recomienda decorar la superficie con productos del mismo lote de producción. En otro caso, los contenidos de todos los envases deberán ser mezclados en un contenedor.

Deberá aplicarse la pintura a una temperatura de 5 - 25°C, evitando la luz solar directa sobre la superficie pintada.

El producto deberá ser almacenado en un recipiente original herméticamente cerrado a 5 - 30°C y lejos del alcance de los niños. No lo exponga a la luz solar. Protéjalo de la congelación.

POLARIS

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/i/ Pinturas al agua) 200 g/l, el producto contiene < 200 g/l. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

DECOBASE

Artículo sometido a la acción de un producto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol 3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Límite de contenido de COVs (cat. A/a/ Pinturas al agua) 30 g/l, el producto contiene < 30 g/l. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. No verter los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Eliminar el contenido/recipiente en contenedores de residuos debidamente identificados de acuerdo con las regulaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia tel.: 85 733 66 41

APLICACIÓN

Primer paso: DECOBASE

Pinte la superficie con pintura Decobase. Creará un revestimiento base similar al color del efecto, reducirá el consumo de Polaris y garantizará el mejor resultado final. Cuando esté seca, lije delicadamente la superficie con papel de lija y elimine después el polvo.

Segundo paso: POLARIS

Tras abrir el cubo de Polaris remueva bien el contenido.

Comience a aplicar el producto desde la esquina superior de la pared y muévase diagonalmente extendiendo la superficie decorada.

Aplice la pintura con una paleta veneciana, extendiéndola en diferentes direcciones.

Trabaje en áreas pequeñas a la vez, usando el método "mojado sobre mojado". El espesor de la capa aplicada no debería ser superior a 1 mm.

Antes de que la pared se seque completamente alísela con el borde de una paleta veneciana limpia en diferentes direcciones. Esto reforzará el efecto Polaris, especialmente las reflexiones satinadas. Repita el proceso hasta conseguir el efecto decorativo deseado.

Tras acabar deje que la pared unas 24 horas hasta que se seque completamente.

Si lo considera necesario, puede aplicar una segunda capa de pintura, empezando también desde la parte de arriba a la pared, pero de la esquina opuesta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O substrato deve estar limpo, desengordurado, uniforme, estável e sem rachaduras. Os rebocos frescos de cimento e cal-cimento devem ser temperados por pelo menos 4 semanas.

Superfícies altamente absorventes ou não igualmente absorventes devem ser preparadas com um primário adequado antes de aplicar a Decobase.

Sempre teste o produto antes de usá-lo na superfície principal. O efeito obtido depende de muitos fatores, como preparação do substrato, ferramentas utilizadas ou técnica de aplicação. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Recomenda-se decorar a superfície com produtos de um lote de produção. Caso contrário, o conteúdo de todas as embalagens deve ser misturado num recipiente.

A pintura deve ser realizada a uma temperatura de 5 - 25°C, evitando a luz solar direta sobre a superfície pintada.

O produto deve ser armazenado num recipiente original bem fechado a 5-30 °C e fora do alcance das crianças. Não expor à luz solar. Proteger do congelamento.

POLARIS

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/i/ Tinta de água) 200 g/l, o produto contém < 200 g/l. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças. Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

DECOBASE

Produto tratado com um produto biocida. Contém C(M)IT/MIT (3:1). Contém a massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2- metil-2H-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode causar uma reação alérgica. Limite de conteúdo de COV (Cat A/a/ Tinta de água) 30 g/l, o produto contém < 30 g/l. Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Não eliminar resíduos do produto na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/recipiente em contentores de resíduos devidamente rotulados de acordo com os regulamentos nacionais. Manter fora do alcance das crianças.

Fabricante: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polónia telefone: 85 733 66 41

APLICAÇÃO

Primeiro passo: DECOBASE

Pinte a superfície com tinta Decobase. Ela criará uma camada de base semelhante à cor do efeito, reduzirá o consumo da Polaris e garantirá o melhor resultado possível. Quando seca, lixe a parede suavemente com uma lixa fina e limpe-a depois.

Segundo passo: POLARIS

Depois de abrir o balde da Polaris, misture bem o conteúdo.

Comece a aplicar o produto a partir do canto superior da parede e mova-se na diagonal estendendo a superfície decorada.

Aplique a tinta com uma espátula veneziana, espalhando-a em diferentes direções.

Trabalhe em pequenas áreas ao mesmo tempo usando o método "molhado sobre molhado". A espessura da camada aplicada não deve exceder 1 mm.

Antes que a parede seque completamente, alise-a com a borda de uma espátula veneziana limpa em diferentes direções. Isso enfatizará o efeito da Polaris, especialmente os reflexos acetinados. Repita o processo até obter o efeito decorativo desejado.

Quando concluído, deixe a parede por cerca de 24 horas até secar completamente.

Se necessário, pode aplicar uma segunda camada da tinta, também a partir da parte superior da parede, mas do canto oposto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il substrato deve essere pulito, sgrassato, uniforme, stabile e privo di crepe. Gli intonaci freschi a base di cemento e calce-cemento devono essere lasciati tirare per almeno 4 settimane.

Le superfici altamente assorbenti o assorbenti in modo non omogeneo, prima di applicare la vernice Decobase, devono essere preparate con un primer idoneo.

Testare sempre il prodotto prima dell'uso sulla superficie principale. L'effetto ottenuto dipende da molti fattori, come la preparazione del substrato, gli utensili utilizzati, la tecnica di applicazione. Il produttore non è responsabile per l'uso improprio del prodotto.

Si consiglia di decorare la superficie con prodotti dello stesso lotto di produzione. In caso contrario, il contenuto di tutte le confezioni deve essere mescolato insieme in un unico contenitore.

La verniciatura deve essere eseguita ad una temperatura 5 - 25°C, evitando la luce solare diretta sulla superficie verniciata.

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale ben chiuso a 5-30 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare. Proteggere dal gelo.

POLARIS

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/I/ Vernici ad acqua) 200 g/l, il prodotto contiene < 200g/l. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

DECOBASE

Articolo trattato con prodotto biocida. Contiene C(M)IT/MIT (3:1). Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 1,2-benzoisotiazolo 3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. Limite di contenuto di VOC (cat. A/a/ Vernici ad acqua) 30 g/l, il prodotto contiene < 30 g/l. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non versare i residui del prodotto nelle fognature. Smaltire il contenuto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati, in conformità alle normative nazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Unicell International Sp. z o.o. ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polonia telefono: 85 733 66 41

Primo passo: DECOBASE

Verniciare la superficie con la vernice Decobase. Questa creerà un rivestimento base simile al colore dell'effetto, ridurrà il consumo di vernice Polaris e garantirà il miglior risultato finale possibile. Una volta asciutta, carteggiare delicatamente la parete con carta vetrata fine e successivamente spolverarla.

Secondo passo: POLARIS

Dopo aver aperto il secchio di vernice Polaris, mescolare accuratamente il contenuto.

Iniziare ad applicare il prodotto dall'angolo superiore della parete e spostarsi diagonalmente estendendo la superficie decorata.

Applicare la vernice con una cazzuola veneziana, distribuendola in diverse direzioni.

Lavorare su piccole, usando il metodo "bagnato su bagnato". Lo spessore dello strato applicato non deve superare 1 mm.

Prima che la parete si asciughi completamente, levigare in diverse direzioni con il bordo di una cazzuola veneziana pulita. Quest'operazione enfatizzerà l'effetto della vernice Polaris, in particolare i riflessi satinati. Ripetere il processo fino a ottenere l'effetto decorativo desiderato.

Al termine, lasciare asciugare la parete per circa 24 ore, fino a completa asciugatura.

Se necessario, è possibile applicare una seconda mano di vernice, anche partendo dalla parte superiore della parete, ma dall'angolo opposto.

Thank you for choosing Primacol Decorative!

It's a pleasure to have you as part of our creative community. Your support means the world to us, and we're excited to be a part of your journey in transforming spaces with our premium Decorative Paints.

If you have any questions or need guidance, our team is always here to help. Your satisfaction and success are our priorities, and we can't wait to see the amazing results of your work.

Wishing you a successful and enjoyable painting experience!

***Warm regards,
Primacol Team***

Watch the instructional video



Share your project and inspire others!

@primacol_com | #primacol