

Technisches Merkblatt

MEISTERGOLD Standfester BodenSpachtel fein S6030



Produkt-Nr. 30540

Anwendungsbereich:

Diese Spachtelmasse dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken; zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen bis 100 mm in einem Arbeitsgang.

Besondere Vorteile:

- dünnschichtig ausziehbar bis auf NULL
- zum Füllen von Löchern und Vertiefungen bis 100 mm
- streckbar

Technische Angaben:

Basis:	Zement, kunstharzvergütet
Lieferform:	Graues Pulver
Verbrauch:	Ungestreckt ca. 1,6 kg/m ² pro 1 mm Schichtstärke
Verarbeitungstemperatur:	LUFT: + 18 °C bis 25°C; UNTERGRUND: mind. + 15 °C; LUFTFEUCHTE: nicht über 75 %.
Ansatzverhältnis:	5,5 l bis 7,0 l Wasser auf 25 kg Pulver
Verarbeitungszeit:	Bei + 18 °C innerhalb von 10 Minuten nach dem Anmischen
Begehbar:	Frühestens nach 30 Minuten
Verlegereif:	Nach ca. 10 Stunden bei 10 mm Schichtdicke (bei saugendem Untergrund).
Eignung bei Stuhlrollenbelastung: (Rollen nach DIN EN 12529)	Ab 1 mm Schichtdicke
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja - Entsprechendes Merkblatt und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
GISCODE:	ZP 1 Chromatarm gemäß TRGS 613
GEV-EMICODE:	EC 1 Plus – "sehr emissionsarm"
GefStoffV:	"Reizend". Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde beachten.
Lagerung:	Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Originalverpackt ca. 6 Monate lagerfähig. Herstelldatum: siehe Aufdruck Chargen-Nr. (1. Ziffer = Produktionsjahr; 2. und 3. Ziffer = Produktionswoche)

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 bzw. DIN 18356 insbesondere dauer trocken, sauber (frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln), rissfrei, zug- und druckfest sein. Je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit sind entsprechend geeignete Grundierungen aus unserem Sortiment einzusetzen. Beachten Sie dazu die Hinweise der entsprechenden Technischen Merkblätter.

Verarbeitung:

Vor Spachtelarbeiten ist der Randdämmstreifen zu allen aufgehenden Bauteilen zu setzen. In einem sauberen Gefäß werden 5,5 l bis 7 l kaltes Leitungswasser vorgelegt und das Pulver mit einem geeigneten Rührwerk zu einer homogenen Masse angemischt.

Ungestreckte Spachtelmasse:

5,5 - 7,0 l Wasser

25,0 kg STANDFESTE SPACHTELMASSE FEIN S6030

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm

Gestreckte Spachtelmasse:

6,0 l Wasser

25,0 kg STANDFESTE SPACHTELMASSE FEIN S6030

16,0 kg (= 65 Gew.-%) Sand 0 bis 0,4 mm

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro 1 mm

Anschließend wird **STANDFESTER BODENSPACHTEL FEIN S6030** ausgegossen und kann mit der Glättkelle in der erforderlichen Schichtstärke aufgetragen werden. Abbindende Schichten unbedingt vor zu schneller Austrocknung, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu hohen Temperaturen schützen. Beachten Sie dazu die Hinweise der entsprechenden Technischen Merkblätter. Ein Abglätten mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse wird dann durchgeführt, wenn die erste Schicht trocken ist. Eine Zwischengrundierung ist nach Trocknung der ersten Schicht erforderlich.

Liefergebände:

25 kg Sack

42 pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung. Ausgabe 07.20