

Kerakover Acrilsilossanico

Vízlepergető védő alapozószer magas diffúziós képességgel.

Kerakover Acrilsilossanico oldószeres gyanta alapú felületkezelő, hatását mind természetes- mind műkővön kifejti, megtartva az anyag légáteresztőképességét. Különösen ajánlott EN 1504-2 szabványnak megfelelő betonokhoz.



GREENBUILDING RATING®



A GreenBuilding Rating® szerinti egyetlen jellemzővel sem rendelkező termék, ezért óvatosan kell használni.
A Kerakoll® vállalja az Rating zero anyagok és termékek Eco besorolásának javítását.

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Víztaszító és szilárdító hatású
- Gyors beszívódó képességű
- Könnyen felhordható ecsettel, hengerrel és szórással
- Bel- és kültérben

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Védő-alapozó impregnálószersz porózus és kevésbé tömör felületekre az alábbi típusú függőleges elemeken:

- látható betonelemek
- cement vakolatok
- látható nedvszívó kövek, téglák

Kül- és beltérben.

Ne használjuk

Gipsz falakra, vízszintes felületekre vagy víznyomás esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

A termék felhordása előtt ellenőrizni kell a kezelendő felület folyamatosságát (távolítsuk el a repedéseket, hézagokat, szétvált elemeket).

A megvédendő felületeknek szilárdnak és épeknek kell lenniük, nehogy az esetleges leválás miatt egyes részek védőréteg nélkül maradjanak. A kezelendő felületnek oldószeres, tisztítószerek nyomaitól, szerves lerakódásoktól, illetve sóvirágzástól mentesnek kell lennie.

Penész jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést. A tisztítást magas nyomású mosóval kell elvégezni a hordozóréteg állagától függően. A felület megtisztítása után fontos, hogy megvárjuk, amíg az tökéletesen száraz nem lesz, és csak utána alkalmazzuk a Kerakover Acrilsilossanico terméket. Védjünk meg minden olyan felületet, amelyet károsodás érhet.

Előkészítés

A Kerakover Acrilsilossanico használatra kész, nem kell hígítani sem oldószerral, sem vízzel.

Felvitel

A terméket kizárólag nedvszívó felületekre hordjuk fel, amelyek nincsenek kitéve a nap, a fagy és a szél hatásának. A Kerakover Acrilsilossanico felvitelét mind ecsettel, mind szórva is végezhetjük, ahol kis nyomáson permetezzünk a felületről kb. 15 cm-re. Függőleges felületen ajánlatos lentről felfelé végezni a felhordást friss a frisse technikával, amennyit csak felvesz. Az impregnált felületeket legalább 3-4 napig óvjuk az esőtől. A kiváló tartósság eléréséhez és a leválás elkerülésére érdemes arra törekedni, hogy a szer a lehető legmélyebbre beszívódjék.

Tisztítás

A szerszámokat a Kerakover Acrilsilossanico maradékaitól közvetlen használat után Keradecor Solmix Universal termékkel tisztítsuk meg.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).