

DESCRIPCIÓN

El Block 60x20 cm CELUCRETO® se utiliza para construir muros de mampostería confinada, reforzados con castillos y dalas. Por sus dimensiones y acabado ayuda a tener mejores rendimientos en obra.



*CERTIFICADO BAJO LA NOM- 018-ENER- 2011


PARÁMETRO	UNIDADES	AAC- 4	AAC- 5	AAC- 6
Densidad aparente	kg/m ³	495.53	586.51	615.79
Peso de diseño	kg/cm ³	594.64	703.81	738.95
Resistencia a la compresión (min)	kg/cm ²	40.78	50.98	61.18
Conductividad térmica	W/m•K	0.098	0.116	0.117
Permeabilidad al vapor de agua	ng/Pa•s•m	0.287	0.27	0.27
Adsorción de humedad	% peso	9.97	10.38	10.55

RENDIMIENTO DE
LA MANO DE OBRA

Colocación del producto	Rendimiento
Muros confinado	12 m ² /jornada
Cuadrilla: Oficial y un ayudante	



DIMENSIONES



ESPESOR e (cm)	PESO POR DISEÑO			PESO POR PIEZA			CONTENIDO POR TARIMA		
	AAC-4 kg/m ²	AAC-5 kg/m ²	AAC-6 kg/m ²	AAC-4 kg/pza	AAC-5 kg/pza	AAC-6 kg/pza	m ³ x tarima	m ² x tarima	pza x tarima
10.00	59.46	70.38	73.89	7.14	8.45	8.87	2.16	21.60	180
12.50	74.33	87.98	92.37	8.92	10.56	11.08	2.16	17.28	144
15.00	89.20	105.57	110.84	10.70	12.67	13.30	2.16	14.40	120
17.50	104.06	123.17	129.32	12.49	14.78	15.52	2.016	11.52	96
20.00	118.93	140.76	147.79	14.27	16.89	17.73	2.016	10.08	84
25.00	148.66	175.95	184.74	17.84	21.11	22.17	2.16	8.64	72
30.00	178.39	211.14	221.68	21.41	25.34	26.60	2.16	7.20	60

*Consulta con tu representante de venta para más aplicaciones y usos.

