

Brllnt[®]

create a better future!



Brllnt[®]

METAL PRIMER

DTMX WA

Brllnt® METAL PRIMER DTMX WA

Omschrijving 1 componenten watergedragen roestwerende, anticorrosieve matte coating met een uitstekende hechting op meerdere ondergronden. Is gebaseerd op een unieke combinatie van meerdere bindmiddelen op waterbasis d.m.v. nanotechnologie.

Toepassing Ontwikkeld als een anti-corrosie matte coating, ook geschikt voor automatische applicatie en uitstekende mogelijkheden voor geforceerd drogen.

Kenmerken

- Anti-corrosief, roestwerend
- Snel drogend door luchtverplaatsing
- Geforceerde droging mogelijk
- Overschilderbaar zonder beperkingen
- Bestand tegen chemicaliën
- Kan direct worden aangebracht op roestige ondergronden (St 1 en 2)

Kleur Alle RAL kleuren

Glans Flat

Basisgegevens


Dichtheid:	ca. 1,08 kg/l
Volume-vaste stofgehalte:	ca. 42%
Verdunner:	water
Stofdroog:	20 minutes
Overschilderbaar na min.:	2 uur
VOS (VOC):	max. 0 g/kg

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn berekend bij een natte laagdikte (WFT) van 120 micrometer.

Houdbaarheid 12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

Conditie De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

Verbruik Bij 40 micrometer droge laagdikte (DFT): 10,5 m²/l



Brllnt® METAL PRIMER DTMX WA

Application

Airmix, Air spray and Airless spray.

Airmix/Airless:

Verdunner	: water
Verdunning	: ca. 0-5%
Spuitdruk	: airmix 70 bar Airless 130 bar
Nozzle/mondstuk	: min. 0,015-0.023 inch

Air Spray:

Verdunner	: water
Verdunning	: ca. 0-5%
Spuitdruk	: min. 1.5-2 bar
Nozzle/mondstuk	: min.1- 1,5 mm

Schoonmaakmiddel : **met water**

Droogtijd

Bij 60 micrometer nat, bij 20° C en een RH van 50%.

Stofdroog	: 20 minuten
Aanraak droog	: 20 minuten

Overschilderbaar na 2 uur

Algemeen

De verstrekte informatie is naar ons beste weten volledig en correct. Wij nemen desalniettemin niet de juridische verantwoordelijkheid voor het gebruik van de verstrekte informatie. Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitgegeven

13 oktober 2021

