

Brllnt[®]

create a better future!




Brllnt[®]

MULTISHOP ECOWELD PRIMER

WA

Brllnt® MULTISHOP ECOWELD PRIMER WA

Omschrijving	1 componenten watergedragen half glanzende coating met een uitstekende hechting op meerdere ondergronden. Is gebaseerd op een unieke combinatie van meerdere bindmiddelen op waterbasis d.m.v. nanotechnologie.												
Toepassing	Ontwikkeld als een anti-corrosie semi-glanzende coating, ook geschikt voor automatische applicatie op (gestraalde) stalen ondergronden.												
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Snel drogend• Overschilderbaar zonder beperkingen• Uitstekende vloeieigenschappen• Waterafstotend• Niet vergelend• Goede krasbestendigheid• Bestand tegen milde chemicalien• Bijna geen vuilophoping• Uitstekende lasmogelijkheden												
Kleur	RAL 3011, 9005 en 7032												
Glans	Semigloss/Half glanzend												
Basisgegevens	<table><tr><td>Dichtheid:</td><td>ca. 1,15 kg/l</td></tr><tr><td>Volume-vaste stofgehalte:</td><td>ca. 38%</td></tr><tr><td>Verdunner:</td><td>water</td></tr><tr><td>Stofdroog:</td><td>30 minutes</td></tr><tr><td>Overschilderbaar na min.:</td><td>2 uur</td></tr><tr><td>VOS (VOC):</td><td>max. 0 g/kg</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn berekend bij een natte laagdikte (WFT) van 120 micrometer.</p>	Dichtheid:	ca. 1,15 kg/l	Volume-vaste stofgehalte:	ca. 38%	Verdunner:	water	Stofdroog:	30 minutes	Overschilderbaar na min.:	2 uur	VOS (VOC):	max. 0 g/kg
Dichtheid:	ca. 1,15 kg/l												
Volume-vaste stofgehalte:	ca. 38%												
Verdunner:	water												
Stofdroog:	30 minutes												
Overschilderbaar na min.:	2 uur												
VOS (VOC):	max. 0 g/kg												
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												



Brllnt® MULTISHOP ECOWELD PRIMER WA

Verbruik Bij 20 micrometer droge laagdikte (DFT): 15 m²/l

Applicatie Airmix, Air spray and Airless spray.

Airmix/Airless:

Verdunner : water
Verdunning : ca. 0 - 5%
Spuitedruk : airmix 70 bar Airless 130 bar
Nozzle/mondstuk : min. 0,015 - 0.023 inch

Air Spray:

Verdunner : water
Verdunning : ca. 0 - 5%
Spuitedruk : min. 1.5 - 2 bar
Nozzle/mondstuk : min. 1 - 1,5 mm

Schoonmaakmiddel : *met water*

Droogtijd Bij 60 micrometer nat, bij 20°C en een RH van 50%.

Stofdroog : 20 minuten
Aanraak droog : 20 minuten

Overschilderbaar na 2 uur

Algemeen De verstrekte informatie is naar ons beste weten volledig en correct. Wij nemen desalniettemin niet de juridische verantwoordelijkheid voor het gebruik van de verstrekte informatie. Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitgegeven 13 oktober 2021

