

Brllnt[®]

create a better future!




Brllnt[®]
WOODSTAIN

WA

Brllnt® WOODSTAIN WA LASUR

Omschrijving	1-komponenten houtbeschermende, conserverende, watergedragen impregneerlazuur.																		
Toepassing	Houtimpregneermiddel met preventieve bescherming tegen hout aantastende organismen, buiten, voor hout. Let op: is bestemd voor hout wat niet in contact komt met de grond en constructiehout.																		
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Uitstekende UV blokkering, waardoor het vergrijzingproces van hout wordt tegen gegaan.• De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.• Bladdert niet af.• Geen scheurvorming en craquelé.• Conserverend en beschermend• Kan geforceerd gedroogd worden (40°C)																		
Kleur	Semi-transparant en dekkend verkrijgbaar																		
Glans	Mat, bij meerdere lagen gaat glans omhoog.																		
Basisgegevens	<table><tr><td>Dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,06 kg/l</td></tr><tr><td>Volume-vaste stofgehalte</td><td>:</td><td>ca. 29%</td></tr><tr><td>Verdunner</td><td>:</td><td>water</td></tr><tr><td>Stofdroog</td><td>:</td><td>30 minutes</td></tr><tr><td>Overschilderbaar na min.</td><td>:</td><td>3 uur</td></tr><tr><td>Overschilderbaar maximaal</td><td>:</td><td>onbeperkt</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.</p>	Dichtheid	:	ca. 1,06 kg/l	Volume-vaste stofgehalte	:	ca. 29%	Verdunner	:	water	Stofdroog	:	30 minutes	Overschilderbaar na min.	:	3 uur	Overschilderbaar maximaal	:	onbeperkt
Dichtheid	:	ca. 1,06 kg/l																	
Volume-vaste stofgehalte	:	ca. 29%																	
Verdunner	:	water																	
Stofdroog	:	30 minutes																	
Overschilderbaar na min.	:	3 uur																	
Overschilderbaar maximaal	:	onbeperkt																	
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.																		
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur - vereist voor voldoende doorharding - is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.																		



Brllnt® WOODSTAIN WA

Verbruik

Bij 30 micrometer, droge laagdikte: 9.6 m²/l.
Bij 40 micrometer, droge laagdikte: 7.3 m²/l.

Verwerking

Airless, dompelen en borstelen.

Standaard viscositeit van dit product is 35 seconden Dincup 4.

Airless-spray en Air mix:

Verdunning : water.
Percentage : ca. 5%.
Spuitedruk : min. 120 bar bij airmix 60 bar.
Nozzle/mondstuk : min. 0,015 inch.

Borstelen:

verdunning : water.
Dompelen : toevoegen ca. 20% water tot een viscositeit van 23 seconden, Din Cup 4.
Verdunning : water

Reinigen gereedschap : *verdunning water*

Droogtijd

Bepaald bij 30 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50%.

Stofdroog : 20 minuten.
Kleefvrij : 30 minuten.
Hanteerbaar : 2 uur.
Overschilderbaar : 3 uur.
Doorgehard : niet van toepassing.

Opmerking

Maximale toelaatbare vochtigheid mag 16 +/- 2% bedragen.

Algemeen

De verstrekte informatie is naar ons beste weten volledig en correct. Wij nemen desalniettemin niet de juridische verantwoordelijkheid voor het gebruik van de verstrekte informatie. Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitgegeven

13 oktober 2021

